

Limning av tapet etc.



Uppgift/Väggmaterial	Vinyl & Vävlim	Glutolin Normal	Glutolin Special	Våtrumslim	Premium	Tapetlim	Tapetklister	AquaProff	CascoFlex	Kontaktlim S9 Super	CascoSet Extra	SuperSet	SuperFix	Casco Contact
Glasfiberväv och textiltapet i torra rum	1				2									
Glasfiberväv i våta rum				1										
Naturkork utan plast på baksidan										2				1
Papperstapet, tapetbårder						1	2							
Sågspåntapet, kraftig papperstapet och skumtapet i torra rum			2		1									
Vinyl, homogen väggmatta över 0,6 mm.								1	2					
Vinyl och vårumstapet med baksida av polyester, glasfiber, mineralfiber, jutefilt, PVC				1					2					
Vinyltapet med baksida av papper, vinyltapetbård. Torra rum	2				1									
Väggdekorationsplattor av trä, laminat m.m.											1		2	
Känslig tapet		2	1											
Ljuddämpande plattor												2	1	

1 = Bästa valet

2 = Bra val

Teknisk info			
Väggmaterial	Limmängd m ² /ltr	Sugande underlag	Ej sugande underlag
Glasfiberväv och textiltapet i torra rum	4-5	A	A
Glasfiberväv i våta rum	4-5	A	A
Naturkork utan plast på baksidan	3-4	C	C
Papperstapet, tapetbårder	3-5	A	A
Sågspåntapet, kraftig papperstapet och skumtapet i torra rum	3-5	A	A
Vinyl, homogen över 0,6 mm.	4-5	A	B
Vinyl och våtrumstapet med baksida av polyester, glasfiber, mineralfiber, jutefilt, PVC eller PVC-skum i våta rum	3-5	A	B
Vinyltapet med baksida av papper, vinyltapetbård, torra rum	4-5	A	B
Väggdekorsplattor av trä, laminat m.m.	1 patron/ platta 120x240 cm	A	A
Ljuddämpande plattor	1 patron till 3-4 plattor à 60x60 cm	A	A

A = Våtlimning B = Sen våtlimning C = Kontaktlimning (limmet är torrt före montering)

TIPS!

- Vid kontaktlimning ska man säkerställa att limmet är helt torrt på båda sidor före montering.
- Vid uppsättning av glasväv på icke sugande underlag förlängs torr tiden väsentligt. Övermålning sker därför först senare än normalt.
- Till kraftig tapet, kulörkänslig tapet, strukturtapet och vinyltapet i torra rum bör alltid förstärkt klister som exempelvis Glutolin Special användas.
- Följ alltid materialfabrikantens föreskrifter.