

# Fogning inom- och utomhus

Inomhus	Målarfog Akryl	Fogmassa Akryl	Våtrum-silikon	Marin & Teknik	Multibygg S30	Golvfog S40	Byggsilikon	FireSeal
Elementfogar, stora fogrörelser					1	2		
Elementfogar, små fogrörelser		2			1			
Hörnfogar på kaklade väggar, våtrum			1					
Mellan badkar/handfat och vägg			1					
Mellan bänk och diskbänk			2	1				
Mellan innerdörr och vägg					1	2		
Mellan dörr/fönster och vägg				2	1			
Rör genomföringar				1	2		2	
Ventilationskanaler				1	2		2	
Golvfogar i trä eller betong				2		1		
Sprickor i infattningar eller paneler	1	2						
Fogar i brandkonstruktioner								1
Ljudisolering		2						

1 = Bästa valet

2 = Bra val

Utomhus	Marin & Teknik	Täta Tak	Takfogmassa	Multibygg S30	Fasadfog S20
Elementfogar, stora fogrörelser				2	1
Elementfogar, små fogrörelser				2	1
Fasadfogar					1
Runtom dörrar och fönster				2	1
Takpapp och asfalt		2	1		

1 = Bästa valet

2 = Bra val

Diverse	Våtrum-silikon	Glassilikon	Marin & Teknik	Golvfog S40
Toppförsegling av glas	2	1		
Tätning av akvarium		1		
Bil, båt, husvagn			1	2

1 = Bästa valet

2 = Bra val

# Fogning inom- och utomhus

Förbruknings- och dimensioneringsguide			
Produkt	Fogbredd m.m.	Fogdjup m.m.	Meter fog/300ml patron
Akryl Fogmassa, Akustikfogmassa, FireSeal, Multibygg S30, Fasadfog S20, Glassilikon, Golfog S40, Marin & Teknik, Våtrumsilikon	8	6	6,3
	10	6	5,0
	15	8	2,5
	20	9	1,7
	25	9	1,3
Syntetic (Endast dold fogning)	8	8	4,7
	10	10	3,0
	15	11	1,8
	20	12	1,3
	25	13	0,9

Vidhäftning byggmaterial	Målarfog Akryl	Akryl Fogmassa	Syntetic	Våtrum-silikon	Glassilikon	Marin & Teknik	Takfogmassa	Multibygg S30	Fasadfog S20	Golfog S40	Byggsilikon	Akustik-fogmassa	FireSeal
Betong	X	X	X	1		1	X	12 <sup>1</sup>	12 <sup>1</sup>	1	X	X	1
Emalj			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Eternit			X	1		1	X	12 <sup>1</sup>	12 <sup>1</sup>	1	1		1
Lättbetong	X	X	X	1		12 <sup>1</sup>	X	12 <sup>1</sup>	12 <sup>1</sup>	12 <sup>1</sup>	1	X	1
Gipsplattor	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Glas			X	A	A	A	X	A	A	A	A		A
Glaserade plattor/kakel				X	X	X		X	X	X	X		X
Keramikplattor/kakel				X	X	X		X	X	X	X		X
Kalksten	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Marmor						X		X	X	X			
Mursten	X	X	X	X		X	X	12 <sup>1</sup>	12 <sup>1</sup>	X	X	X	X

X = Vidhäftning utan primer. (12) = Använd primernumret som angivet. A = Avfettning  
 1 = Kontakta Casco Teknisk Service. 1 = Temperaturer ned till +5°C.

Vidhäftning trä	Målarfog Akryl	Akryl Fogmassa	Syntetic	Våtrum-silikon	Glassilikon	Marin & Teknik	Takfogmassa	Multibygg S30	Fasadfog S20	Golfog S40	Byggsilikon	Akustik-fogmassa	FireSeal
Furu, bok, ek m.m.	X	X	X	X	X	12 <sup>1</sup>	X	X	X	12 <sup>1</sup>	X	X	X
Oljehaltiga träslag, teak m.m.				X		1		1	1	1	X		X
Spånplattor, MDF och träfiberplattor	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

X = Vidhäftning utan primer. (12) = Använd primernumret som angivet.  
 1 = Kontakta Casco Teknisk Service. 1 = Temperaturer ned till +5°C.



# Fogning inom- och utomhus

Vidhäftning plast	Akryl Fogmassa Målarfog Akryl	Syntetic	Våtrum- silikon	Glassilikon	Marin & Teknik	Takfogmassa	Multibygg S30	Fasadfog S20	Golfvog S40	Byggsilikon	Akustik- fogmassa	FireSeal
Akryl		X	A	1	A		A	A	A	A		A
GAP, styrenplast, plastlaminat			X	1	1	X	X	X	X	X	1	X
PVC, hård		A		1	A	A	A	A	A	A		A
PVC, mjuk			X	1	X		X	X	X	1		

X = Vidhäftning utan primer

A = Avfettning

1 = Kontakta Casco Teknisk Service

Vidhäftning metall	Akryl Fogmassa Målarfog Akryl	Syntetic	Våtrum- silikon	Glassilikon	Marin & Teknik	Takfogmassa	Multibygg S30	Fasadfog S20	Golfvog S40	Byggsilikon	Akustik- fogmassa	FireSeal
Aluminium, blank eller eloxerad		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Galvaniserat rör, zink		1	1		X	X	X	X	X	A		1
Järn		X	A		A	X	A	A	A	A		A
Koppar		X			A	X	A	A	A	A		1
Rostfritt stål		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A

X = Vidhäftning utan primer

A = Avfettning

1 = Kontakta Casco Teknisk Service

Övermålningsbar	Akryl Fogmassa Målarfog Akryl	Syntetic	Våtrum- silikon	Glassilikon	Marin & Teknik	Takfogmassa	Multibygg S30	Fasadfog S20	Golfvog S40	Byggsilikon	Akustik- fogmassa	FireSeal
Med akrylfärg	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej
Med alkydfärg	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej

## TIPS!

- Använd korrekt dimensionering av fogen, se schemat "Förbruknings- och dimensioneringsguide ovan".
- Använd fogtejp av polyetylen så att fogen kan röra sig i sidled.
- Använd rent vatten som glättningsvätska, tillsatt eventuellt ett par droppar diskmedel.
- Fogpinnen ska vara fuktad och slipad slät med sandpapper korn 400-600.
- Foga inte mer än att du kan glätta det inom 5-10 minuter.
- Använd alltid primer när det rekommenderas.
- Vid övermålning gör alltid ett prov först.