



Ersätter: 2007-08-03

Datum: 2010-07-06

## CascoThan 2 K 755 1855

### Användningsområde

- För limning av gummiplattor med slät, slipad baksida mot fasta och torra underlag som betong, cementbundna golvspackel, trä och spånskivor.

### Produktegenskaper

- 2-komponent polyuretanlim.

### Bruksanvisning

Följ Arbetarskyddstyrelsens anvisningar, AFS 1981:6, beträffande arbete med isocyanater. Följ även HusAMA 08, dvs minst +18°C och 60% relativ fuktighet.

Limdelen blandas noggrant med den korrekta mängden härdare. Använd en lågvarvig bormaskin med propellervis. Blanda inte mera än vad som beräknas användas inom 45 minuter. Limblandningen appliceras på underlaget med en tandad spackel som ger ca 2 m<sup>2</sup> per kg t ex Casco Limspackel 6118.

Efter limappliceringen är det lämpligt att vänta 15-20 minuter innan plattorna börjar läggas. Limmet får då en segare konsistens, vilket gör att plattorna inte glider så lätt vid monteringen eller att lim trycks upp i skarvarna. Efter en väntetid på 15-20 minuter har limmet en monterings-tid på ca 60 minuter, inom vilken läggningen måste vara utförd.

Senast 2 timmar efter läggningen skall golvet vältas noggrant. Ytor med spänningar belastas med sandsäckar. Golvet får inte beträdas förrän 6 timmar efter läggningen. Sluthärdningen sker efter ca 24 timmar.

### TEKNISK DATA

<b>Typ</b>	Polyuretanlim med härdare av polyisocyanat.	
<b>Färg</b>	Lim = beige	Härdare = brun
<b>Konsistens</b>	Lim = pasta	Härdare = tunn vätska
<b>Densitet</b>	Lim = 1560 kg/m <sup>3</sup>	Härdare = 1200 kg/m <sup>3</sup>
<b>Viskositet</b>	Lim = 1560 kg/m <sup>3</sup>	Härdare = 1200 kg/m <sup>3</sup>
<b>Torrhalt</b>	Lim = 100 %	Härdare = 100 %
<b>Blandning</b>	1 viktsdel härdare till 5 viktsdelar lim.	
<b>Arbetsmiljö</b>	+18 till 25°C och 20 till 70% RF.	
<b>Åtgång</b>	Ca 2 m <sup>2</sup> /kg.	
<b>Blandningens brukstid</b>	Ca 45 minuter vid 20°C och 60% RF.	

<b>Monteringstid</b>	Ca 80 minuter vid 20°C och 60% RF.
<b>Beständighet</b>	God mot alkali
<b>Brandfara</b>	Ingen
<b>Lagringstid</b>	Minst 1 år i väl tillsluten förpackning på torr plats. Får ej utsättas för temperatur under 0°C eller över +30°C.
<b>Förpackning</b>	6 kg

---

## HÄLSA OCH MILJÖ

**Märkning** Basen klassificeras ej som hälsofarlig produkt. För blandad vara och hårdare gäller - farligt vid inandning och hudkontakt. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Innehåller difenylmetan-4,4'-diisocyanat.

**Hantering och Rengöringsföreskrifter** Personer med nedsatt lungfunktion eller allergibenägenhet (atopi) bör ej arbeta med difenylmetandiisocyanat. Undvik inandning av ångorna. Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas. Håll behållare slutna. Undvik hudkontakt. Arbetarskyddsstyrelsens isocyanatföreskrifter skall följas.

Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET.

---



**CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT**

---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



**Akzo Nobel Bygglim AB**  
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM  
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370  
Downloaded från [www.casco.se](http://www.casco.se)