



## Casco GipsFiller 3679

### Användningsområde

- Ett vitt, snabbt dammreducerat gipsspackel- och lagningsbruk. Används på vägg i skivskarvar, hål, tak och andra torra utrymmen.
- Fäster på de flesta typer av byggnadsmaterial t.ex. gips-, träskivor, betong, puts, lättbetong och liknande.
- För inomhusbruk.
- Reparerar och slätspacklar väggar och tak med ett färre antal spacklingar än ett färdigblandat spackel.
- På ytor som sannolikt kommer att utsättas för fukt, använd Casco Husfix eller Casco Husfix Rapid.

### Produktegenskaper

- Dammreducerat
- Mycket finkornigt som ger en perfekt yta.
- Lätt att applicera
- Krymper inte
- Spricker inte
- Snabbhärdande
- Ca 20 minuters appliceringstid
- Beläggningbart efter ca 45 min.
- Slipbar efter ca 45 min - 24 timmar beroende på skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.
- Högfyllande, vilket innebär att det kan spacklas i tjocka skikt utan att sjunka eller spricka.

### Bruksanvisning

#### Förbehandling av underlaget

Underlaget skall vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Vid slätspackling av stora ytor på sugande underlag t.ex. betong, puts, lättbetong och liknande ska underlaget primas med Casco Primer 3698, se spädning på förpackningen. Primningen ska vara helt torr innan spackling påbörjas.

#### Blandning

2 volymdelar Casco GipsFiller 3679 blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco Gipsfiller till en homogen och klumpfri massa helst med maskinörörare (borrmaskin och visp).

#### Lagning och spackling

Applicera den färdigblandade massan med en smal stålspackel. Slätspackla därefter omgående med en stålspackel/bredspackel. Vid lagning och fyllning av hål och liknande använd en stålspackel som är något bredare än skadan. Djupa hål och skador kan behöva 2 spacklingar/lagningar. Ytan kan slipas när massan har härdat.

<b>Typ</b>	Gips
<b>Färg</b>	Vit
<b>Densitet</b>	Ca 900 kg/m <sup>3</sup> , färdigblandat ca 1400 kg/m <sup>3</sup> .
<b>pH</b>	8-10
<b>Brandfara</b>	Ingen
<b>Arbetstemperatur</b>	Ej under + 5°C.
<b>Blandning</b>	Blanda 2 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten eller 2,5 kg pulver med ca 1 liter vatten.
<b>Åtgång</b>	1 kg/m <sup>2</sup> /mm.
<b>Brukstid</b>	Ca 60 min vid ca +20°C.
<b>Beläggningsbar</b>	Från ca 45 min, eller så snart spackelytan har vitnat.
<b>Slipbar</b>	Slipbar efter ca 45 min - 24 timmar beroende på skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.
<b>Lagringstid</b>	1 år i sluten förpackning, öppnad förpackning återförslutes väl. Lagras svalt och torrt. Ej frostkänslig.
<b>Förpackning</b>	4x2,5 kg 10 kg

---

## HÄLSA OCH MILJÖ

<b>Märkning</b>	- - - -
<b>Hantering och Rengöringsföreskrifter</b>	lakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Verktyg rengöres med vatten innan massan har torkat.
	Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLAD.

---

**CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT**



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



**Akzo Nobel Bygglim AB**  
 Box 11550, 100 61 STOCKHOLM  
 Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370  
 Downloaded från [www.casco.se](http://www.casco.se)