

PRODUKTBLAD

CascoProff Textile

GOLVLIM FÖR TEXTILMATTOR.



PRODUKTBESKRIVNING

Golvlim för mattor med eller utan latexskum och PU baksida, textil med action back baksida, nålfilt och naturfibermattor som kokos och sisal.

ANVÄNDNING

- Textil
- Nålfilt
- Naturfibermattor som kokos och sisal.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lösningsmedelsfri
- Mycket bra klibb
- Kan användas vi golvvärme
- Klarar kontorsstols belastning
- Innehåller inte APEO

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryldispersion
Förpackning	10 liter hink
Färg	Beige
Hållbarhet	Minst 12 månader om lagring sker i lägst +10°C i oöppnad förpackning.
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under +0° C eller över +30° C.
Densitet	Approx. 1470 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk
Viskositet	Ca. 47 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

APPLICERINGSINFORMATION

Åtgångstabell	Material	Absorbent subfloor
	Textile	2-4 m ² /l
Underlagets temperatur	+18°C - +27°C gäller både underlag och material och 20 – 70% RF i luften. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4d) för optimalt resultat.	
Underlagets fukthalt	Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu . Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.	
Monteringstid	Ca. 0–30 minuter.	

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Rekommenderad arbetsmetod

Verktyg: Tandad limspackel Casco 6108, 6116 eller 6121 beroende på lämplig limmängd

ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6116 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven monteringstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning med limmet

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 5 mm tjockt lager. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat. Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod:

På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att limmet är klabbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod 2a är mycket säkrare än metod 2b beroende på mattans baksida.

1. Påför limmet med en tandad spackel. Redusera limmängden något.
- 2 a. Montera materialet i det våta limmet och se till att det övervåts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 15-20 minuter. Lägg ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klabbiga limmet.
- 2 b Påför limmet och vänta ca 20 minuter till limmet klabbar (häftlimning) Installera mattan i det klabbiga limmet.
3. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF. För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget. För bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att det finns en god övervätning av lim på mattans baksida.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoProff Textile påförs. Underlaget ska ha en adekvat styrka, bärighet, och vara dimensionstabilt och permanent torr vara. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvvälvning på minst 10 mm.

Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur +18°C - +27°C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25% - 70% RF.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skydds handskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoProff Textile
April 2021, Version 02.04
020512030110000010

CascoProffTextile-sv-SECASCO-(04-2021)-2-4.pdf