

PRODUCT DATA SHEET

PZG

Mycket starkt armeringsnät till avjämningsmassor på svaga underlag.

PRODUKTBESKRIVNING

Mycket stark förstärkande, spricköverbyggande och alkalibeständigt glasfibernät för armering av tunn-
bäddsbruk och golvavjämningsmassa speciellt på un-
derlag av trä. Armeringsnätet är extremt rivtåligt och
användbart för många ändamål. Genom att använda
högkvalitativt glasfibergarn med en speciell beläggning
uppnås en hög alkaliebeständighet.

ANVÄNDNING

- Förstärkning vid avjämnning på träunderlag, t.ex. trä-
golvbrädor och spånskivor.
- Förstärkning på gamla underlag för att avlasta vid på-
frestningar och rörelser.
- Armering på stabila underlag för efterföljande lägg-
ning av tunna natursten för att förhindra sprickor.
- För uppvärmda ytor på golv.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Extremt hög riv- och draghållfasthet
- Alkalibeständig
- Spricköverbyggande
- Innehåller inget mjukgörare
- Hög temperaturbeständighet

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se
[MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1,
M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad
mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in
www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	539410	25,0 m rulle (1,0 m bredd)	7612895374192	30 st
Fibertyp	E-glas			
Hållbarhet	24 månader			
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt. Utsätt inte för temperaturer under 0°C eller över 30°C. Förvara rullen i en upprätt position.			
Utseende / Färg	Röd			
Densitet	530 g/m ²			

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår i mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET

Kan användas på underlag som:

- Betong
- Cement- snabbcementunderlag
- Kalciumsulfatbaserade slipsatser
- Gjutasfalt (slipad) IC 10 och IC 15 enligt EN 13 813
- Gamla keramiska beläggningar
- Golvplank /brädor
- Spånskivor (V 100) enligt DIN 68 771 (limmade och skruvade och/eller helt ytlimmade)
- Byggskivor
- Träbaserade underlag

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Krav på underlaget:

- PZG är tänkt att användas på svaga underlag, men underlaget måste ändå ha tillräcklig styrka, bärighet, torrhet, jämnhet och formstabilitet för efterföljande produkt och belastning.
- Fritt från föroreningar, vilka minskar vidhäftningen av avjämningsmassan, t.ex. damm, smuts, olja, fett, vax och lösa partiklar.
- Separeringsskikt, sinterskikt och andra liknande föroreningar ska avlägsnas noggrant, till exempel genom slipning, blästring, fräsning eller annan lämplig metod. Underlaget ska uppfylla kraven på tolerans i byggnadskonstruktioner enligt nationella regler.
- Gamla keramiska beläggningar och natursten ska ligga fast ordentligt, rengöras noggrant och slipas.
- Armering på gamla underlag för att avlasta spänningar och rörelser i kombination med SCHÖNOX iFIX/ iFix Plus eller med SCHÖNOX FP (se respektive produkts produktdatablad).
- Armering på blandat tegel eller andra blandade underlag på väggar för att avlasta efterföljande puts- eller

bruksskikt i kombination med SCHÖNOX iFIX /iFix Plus. (se separat produktdatablad).

- Förstärkning på stabila underlag för efterföljande läggning av tunna natursten för att förhindra sprickor i kombination med SCHÖNOX iFIX / iFix Plus. (se separat produktdatablad).

Träunderlag:

- Träplankor ska vara väl fästa på bjälken och sättas in i spår och fjäder.
- De ska inte röra sig emot varandra och ska ha jämn fuktighet. Skadade plankor ska bytas.
- Underbyggnaden av trägolv ska vara permanent torr för att undvika skador från fukt, deformation, förruttelse, mögel och så vidare.
- Fogar, sprickor och hål kan förslutas med Casco Floor Expert EF eller Casco SMP-baserad tätning. Alternativt kan SCHÖNOX FP appliceras i samband med PZG (se separat produktdatablad).

APPLICERING

- Fäst förstärkningsnätet mekaniskt med en tucker/häftpistol.
- Se till att den läggs bubbel- och skrynkelfri och med en överlappning på minst 5 cm.
- Lägg arken vinkelrätt mot plankorna. Skär arken med en krokkniv, en snäppkniv eller en sax.
- Avstånd till alla vertikala strukturer (väggar etc.) ska vara minst 3 cm.
- Vertikala strukturer, väggar, pelare mm avgränsas med Schönox RS50 eller motsvarande.
- När förstärkningsnätet är fäst i undergolvet, applicera primer och avjämningsmassa.
- En flytande konstruktion med spånskiva (V 100) är inte möjlig att avjämna.
- För att få en jämn yta rekommenderas att använda en piggrulle – pigglängd > 30 mm.
- Den minsta skiktjockleken för den använda golvavjämningsmassan ska beaktas (se produktdatablad för given avjämningsmassa).
- För mer information om utjämning, se relevant avjämningsmassas produktdatablad.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna infor-

mation eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

PZG
Februari 2024, Version 01.01
020816110110000002

