



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco Cascol Floor M1

M1 klassificerad trälim för limning av not och fjäder på olika typer av golv



PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbaserat trälim för limning av not och fjäder på olika typer av golv, t ex parkett, laminat, spånskiva med fler.

ANVÄNDNING

Lämpligt lim för och montering av snickeri och möbler där det behövs en fuktresistent fog.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- M1 klassificerad
- Hög draghållfasthet
- Hög värmebeständighet
- Snabbt härdande fuktresistent lim
- Vattenbeständig enligt EN 204/205, klass D3
- Optimerad viskositet för limning av laminerad parkett på ca 15 mm tjocklek

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om bl.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EN 204/205 Class D3
- Emission class M1 for building materials

PRODUKTINFORMATION

| | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|
| Kemisk bas | Dispersion baserad på modifierad PVAC-typ | | |
| Förpackning | Artikelnummer | Förpackning | EAN-kod |
| | 547158 | 750 ml flaska | 7612895410111 |
| Färg | Vit | | |
| Hållbarhet | 24 månader från tillverkningsdatum i öppnad förpackning, om det lagras ordentligt i oskadad, original, förseglad förpackning och om lagringsvillkoren är uppfyllda. | | |
| Lagringsförhållanden | Förvaras i torra förhållanden, skyddad från direkt solljus och vid temperaturer mellan +5°C och +30°C. | | |
| Densitet | ~1.00 kg/l | | |

Produktblad
Casco Cascol Floor M1
December 2024, Version 01.03
02051303000000087

| | |
|------------------|--------|
| Konsistens | Viskös |
| Torrhalt (volym) | ~45% |

TEKNISK INFORMATION

| | |
|--------------------|------------------|
| Service temperatur | -20°C till +70°C |
|--------------------|------------------|

APPLICERINGSINFORMATION

| | |
|--------------------------|---|
| Förbrukning | 100-250 g/m ² , på lövträ och exotisk träslag dubbelspridning rekommenderas. För 15 mm laminatparkett en 0,75 l flaska täcker 15-20 m ² . |
| Omgivande lufttemperatur | lägst +10°C |
| Underlagets fukthalt | 5-14 %, företrädesvis 7-10 % |
| Öppentid | ~5 min. max. (bok / bok, 23°C) |
| Presstid | ~10 min. min. (bok / bok, 23°C) |

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

VIDARE INFORMATION

- För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

BEGRÄNSNINGAR

- Träets fukttinhåll bör inte överstiga 15%
- Ej lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten
- Tina inte fryst flaska
- Använd inte vid temperaturer under +10°C
- Använd inte Casco Cascol Floor M1 för bärande konstruktioner

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget måste vara rent, torrt, sundt och homogent, fritt från oljor, fett, damm och lösa spröda partiklar. Casco Cascol Floor M1 fäster utan primers och / eller aktivatorer. Fukthalten i trä bör ligga i intervallet 5 - 14%, helst 7-10%. Bästa resultat kommer att upp-

nås om materialet nyligen beretts av t.ex. hyvling.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Verktyg: Tandspackel, borste eller rulle, för parkett inget.

Efter den nödvändiga ytbehandlingen, skaka flaskan i god tid före appliceringen. Applicera Casco Cascol Floor M1 med en borste, tandspackel eller rulle på en träyta. Vid limning av lövträ och exotiskt trä bör Casco Cascol Floor M1 appliceras på båda limytorna. Använd inte för mycket eftersom detta skulle bromsa härdningen. Anslut motsvarande ytor och applicera ett tryck på ~ 0,5-1,0 MPa inom 10 minuter. Rengör överflödigt lim efter klämning med en fuktig trasa. Mjukvedytor (t.ex. tall) kräver en pressningstid på ~ 10 - 15 minuter vid 23°C.

Underlag av lövträ (t.ex. ek eller teak) kräver längre pressningstid. Stora underlag kräver också en längre pressningstid. Träets ursprung, typ och fukttinhåll samt omgivningsförhållanden som temperatur och luftfuktighet påverkar både öppentid och pressningstid. Vid montering av pluggar ska limmet appliceras i hål.

För limning av parkett

Läs instruktionerna från leverantören av golvparkettmaterialet noggrant. Följ leverantörens individuella instruktioner för att applicera limmet i spåret. Kontrollera att alla tungor och spår är fria från smuts. Klipp av munstycket och kontrollera limmets flöde, som lätt ska spridas i spåret. Tryck ihop inom 10 min. Om trycket är för högt minskar mängden lim gradvis. Den normala mängden lim är 5-6 g / m tung- och spårfog. Detta motsvarar ~ 15 - 20 m² 15 mm laminerad parkett / 0,75 liters flaska.

Rengör omedelbart lim från parkettgolvet med en fuktig trasa. Torkat lim kan rengöras med Casco® Limtvätt eller etanol. Ett förprov rekommenderas eftersom Casco® Limtvätt delvis kan lösa upp särskilt träöljehandlad parkett. Etanol är ett mildare men mycket svagare lösningsmedel. Låt limmet torka i minst 12 timmar innan golvet används.

Produktblad

Casco Cascol Floor M1
December 2024, Version 01.03
02051303000000087

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och applikationsutrustning omedelbart efter användning med en fuktig trasa. Efter härdning kan restmaterial endast tas bort mekaniskt eller med metanol.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco Cascol Floor M1
December 2024, Version 01.03
02051303000000087