


# PRODUCT DATA SHEET

## RR

### HÖGKVALITATIVT SNABBHÄRDANDE BYGGSPACKEL.



#### PRODUKTBESKRIVNING

Ett mycket snabbhärdande, cementbaserat bygg-universalspackel för handspackling av de flesta typer av underlag. Avsett för fyllning, lagning, reparation på golv, väggar och i tak samt fallspacklingar på golv. Kan användas i tjocka skikt (upp till 50 mm). Vid helpackling ska sandinblandning ske om skiktjockleken är mer än 10 mm. Skall beläggas.

#### ANVÄNDNING

- Endast inomhus.
- Till lagningar och fallbyggnad.
- Avjämning av trappor och små skador.
- Vid ifyllning av hål och ojämnheter.
- Lämpligt på underlag av betong, golvgips, golvspånskivor.
- Lämpligt till golv med golvvärme.

#### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lagningspackel
- Fallbyggnad i våtrum
- Sprickfri även i tjocka lager
- Snabbhärdande oberoende av skiktjocklek

#### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

#### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EN 13813: CT-C25-F7
- EC1 Plus & M1 för låg emission

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Cementbaserad			
<b>Förpackning</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>	<b>Antal per pall</b>
	551113	15 kg säck	7612895431567	64 st
<b>Hållbarhet</b>	6 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
<b>Lagringsförhållanden</b>	Förvaras i ett svalt, torrt utrymme.			

#### APPLICERINGSINFORMATION

<b>Blandningsförhållande</b>	15 kg av pulver blandas med 3,3 liter rent kallt vatten (s. Blanding)
<b>Förbrukning</b>	Ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Skiktjocklek</b>	1-10 mm (10-50 mm med tillsats av sand, se tabell nedan)

<b>Underlagets temperatur</b>	Ej under +5°C, bästa resultat vid +15°C – +20°C. Gäller både pulver, luft och underlag.
<b>Brukstid</b>	Ca. 15 minutes
<b>Väntetid/Övermålning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gångbar efter ca. 0,5 timme</li> <li>▪ Beläggingsbar efter ca. 4 timmar</li> </ul>

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### UNDERLAGETS KVALITET

RR är lämplig på underlag av:

- Betong.
- Lättbetong.
- Cement och snabbcement undergolv.
- Gjutafalt (sandad) IC 10 och IC 15 enligt EN 13 813.
- Gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo.
- Golvspånskivor.
- Gipsskivor.

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Separationsskikt, sintrade skikt och liknande ska avlägsnas på lämpligt sätt, t.ex. genom slipning, borstning, sandblästring, fräsning eller grundlig rengöring.
- Gamla, lösa och svaga avjämningslager ska avlägsnas mekaniskt.
- När golvbeläggningen monteras ska underlaget innan spackling ha en relativ fuktighet på maximalt 85 % RF.
- Gamla limrester ska avlägsnas mekaniskt, så grundligt som möjligt.
- Gamla golv av t.ex. keramik och epoximassa ska noga rengöras och slipas.
- Lokaler som inte är byggda över en källare ska fukttätas i enlighet med gällande föreskrifter.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

## FÖRBEREDA UNDERLAG

Vid priming av underlag används lämplig Casco primer. Anpassa primer efter underlag. För vidare information, se primerns produktinformation.

## BLANDNING

- 15 kg av RR med 3,3 liter rent kallt vatten
- Skiktjocklekar över 10 mm rekommenderas tillsatt sand. Sanden tillsätts sist i blandningen.
- Skiktjocklek 10 - 20 mm blanda 15 kg RR with 3,6 liter vatten + 9,6 kg sand (0-3 mm).
- Skiktjocklek 20 - 50 mm blanda 15 kg RR with 3,6 liter vatten + 15 kg sand (0-8 mm).

## APPLICERING

### REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

- Använd en ren hink.
- Häll RR i kallt, rent vatten och rör om tills blandningen blir homogen (maskinblandare rekommenderas 600 varv/min, 3 min).
- Tillsätt sedan sand vid behov. Blanda minst 2 minuter.
- Sprid ut, jämna av och forma spackelmassan med en spackelspade.
- Skydda härdande RR från höga temperaturer, direkt solljus och drag.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna infor-

mation eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.CASCOFE.se](http://www.CASCOFE.se).

**Sika Sverige AB**

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)

**PRODUCT DATA SHEET**

RR  
Juni 2023, Version 02.01  
020815030110000012

