

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff Textile

GOLVLIM FÖR TEXTILMATTOR.



PRODUKTBESKRIVNING

Golvlim för mattor med eller utan latexskum och PU baksida, textil med action back baksida, nålfilt och naturfibernattor som kokos och sisal.

ANVÄNDNING

- Textil
- Nålfilt
- Naturfibernattor som kokos och sisal
- Lämplig vid golvvärme
- Lämplig vid limning under kontorsstolar

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lösningsmedelsfri
- Mycket bra klubb
- Innehåller inte APEO

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sikamil-joapp.se i din webläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryldispersion			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	502879	10 liter rund hink	7311980142189	44 st
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt			
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperatureunder +5°C eller över +30°C.			
Färg	Beige			
Densitet	1470 kg/m ³			
Torrhalt (volym)	77 %			
Viskositet	Ca. 47 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C			
Konsistens	Tixotropisk			

APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	Material	Absorbent subfloor
	Textile	2-4 m ² /l
Underlagets temperatur	+18°C - +27°C gäller både underlag och material.	
Underlagets fukthalt	Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se www.rbk.nu . Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva, fuktkvot 8-12%.	
Appliceringstid	Ca. 0–30 minuter	

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärrighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvväpning på minst 10 mm.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan limmet påförs. Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18o C - +27o C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 20% - 70% RF. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4d) för optimalt resultat.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Tandad limspackel Casco 6108, 6116 eller 6121 beroende på lämplig limmängd.

APPLICERING

ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven monterings-tid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet.

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 5 mm tjockt lager. Mon-teringen görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat. Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod. På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att limmet är klibbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod 2 är mycket säkrare än metod 3 beroende på mattans baksida:

1. Påför limmet med en tandad spackel. Redusera lim-mängden något.
2. Montera materialet i det våta limmet och se till att det överväts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 15-20 minuter. Lägg ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klibbiga limmet.
3. Påför limmet och vänta ca 20 minuter till limmet klib-bar (häftlimning) Installera mattan i det klibbiga lim-met.
4. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF. För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget. För bästa re-sultat använd en golvvält. Kontrollera att det finns en god övervättning av lim på mattans baksida.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skydds handskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Ren-gör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff Textile

April 2023, Version 03.02

020512030110000010

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff Textile
April 2023, Version 03.02
020512030110000010