

PRODUKTBLAD

Casco® Fix-In

Vattenbaserat montagelim

PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbaserat montagelim med snabbt initialhugg för trä, betong och andra sugande underlag inomhus.

ANVÄNDNING

För limning inomhus av absorberande material såsom paneler, profiler, trösklar, dörrposter, tegel, gips- och spånplattor, frigolit, betong m.fl.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Utan lösningsmedel
- Härdar genom avdunstning av vatten
- Bra fuktbeständighet

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Acrylat dispersion
Förpackning	300 ml patron
Färg	vit
Hållbarhet	24 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Mellan +5 °C - +25 °C. Klarar -15 °C vid transport
Densitet	ca: 1620 kg/m ³
Torrhalt (volym)	ca: 78 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Inga
Konsistens	Pastös

TEKNISK INFORMATION

Service temperatur -20 °C till +75 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur +5 °C - +40 °C

Härdningstid ca: 2-5 dygn beroende på underlag

Öppentid 5-10 minuter vid (23°C/50%RF)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Ytorna som limmas ska vara rena, torra, fasta och dammfria.

Bruksanvisning:

Mycket porösa underlag som: gips, betong etc. måste grundas med en blandning av 1 del Fix-In och 2 delar vatten.

Vidhäftningstester före applicering rekommenderas. Klipp av munstycket och applicera limmet lika i prickar eller ränder med 5–20 cm mellanrum, beroende på belastningen.

Tung belastning kräver mer lim. Materialet måste sättas på plats genom ordentligt tryck. Ett av materialen måste vara poröst för att limmet ska härda.

Vidhäftningstester före applicering rekommenderas.

Begränsningar:

Rekommenderas inte för platser utsatta för vattenutsläpp och inte för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.

RENGÖRING AV VERKTYG

Tänk på att arbeta systematiskt för att undvika kladd och onödigt spill.

Vid kontakt med hud, tvätta med tvål och vatten.

Limfläckar kan tas bort mekaniskt efter uttorkning och kan lösas upp med Casco Limtvätt.

Verktyg med ohärdat lim kan göras rent med etanol.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Fix-In
Juni 2022, Version 02.01
02051303000000030