

## PRODUCT DATA SHEET

# CascoLin Extra

LINOLEUMLIM MED EXTRA KLIBB.

### PRODUKTBESKRIVNING

Snabbbindande golvlim speciellt utvecklad för linoleum. Lämplig även för nålfilt, PVCmattor med filtbaksida. Linoleum med eller utan akustikbaksida och linoleum med polyuretan ytbeläggning.

### ANVÄNDNING

- Linoleum
- Linoleum PU ytbeläggning
- Nålfilt
- PVC med filt eller akustikbaksida
- Linoleum med akustikbaksida

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabbbindning
- Bra klubb som ger snabb vidhäftning
- Minskar svällning av golvmaterialet
- Lämplig för absorberande underlag
- Lämplig vid golvvärme
- Lämplig för kontorshjul
- Innehåller inte APEO

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Copolymer av akryl dispersion			
<b>Förpackning</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>	<b>Antal per pall</b>
	502868	10 liter rund hink	7311980142165	44
<b>Hållbarhet</b>	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
<b>Lagringsförhållanden</b>	Får inte utsättas för temperaturer under +5°C eller över +30°C.			
<b>Färg</b>	Ljus gul			
<b>Densitet</b>	Ca. 1400 kg/m <sup>3</sup>			
<b>Torrhalt (volym)</b>	Ca. 80 %			
<b>Viskositet</b>	Ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C			
<b>Konsistens</b>	Tixotropisk			

## APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	<b>Material</b>	<b>Åtgång</b>
	Linoleum	3-3,5 m <sup>2</sup> /l
	Textil	3-3,5 m <sup>2</sup> /l
<b>Underlagets temperatur</b>	+18°C till +23°C och 20–70 % RH. Temperatur och luftfuktighet gäller lim, underlag och ytmaterial.	
<b>Underlagets fukthalt</b>	Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se <a href="http://www.rbk.nu">www.rbk.nu</a> . Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva, fuktkvot 8-12%.	
<b>Appliceringstid</b>	Absorberande underlag ca. 0–20 min.	

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

För bästa resultat skall alltid linoleum installeras i vått lim på ett absorberande underlag.

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer ska följas. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF. Mätt enligt RBK, se [www.RBK.nu](http://www.RBK.nu). Fuktkvot i spånskiva 8–12 %. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderar vi avjämning på minst 10 mm. Klimatet ska vara stabilt i minst 96 timmar (4 dagar) för bästa resultat.

### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Casco tandad limspade 6121, 6118.

### APPLICERING

#### PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoLin Extra med en tandad spackel (6121, 6118). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven monteringsstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd golvvält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

#### PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

Skapa ett absorberande underlag genom att lägga på Casco Floor Expert avjämningsmassa i ett 2-5 mm tjockt lager. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag. Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperature och RF.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande.

Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.CASCOFE.se](http://www.CASCOFE.se).

**Sika Sverige AB**

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)

**PRODUCT DATA SHEET**

CascoLin Extra  
Juni 2023, Version 02.01  
020512030110000004

