



A SIKA BRAND

## PRODUKTBLAD

# Casco® HusFix Rapid

Cementbaserat snabbhärdande vitt lagningsbruk och skivlim.



### PRODUKTBESKRIVNING

Ett vitt snabbhärdande cementbaserat reparationsbruk för fyllning av hål, sprickor och mindre reparationer på golv, väggar och tak. Även som fästmassa vid limning av bygg- och våtrumsskivor för förstärkning och stabilisering av träbjälkslag. God vidhäftning mot underlag som betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor. Kan appliceras i tjocka lager utan att orsaka krympning. Snabb härdningstid och ger en slät yta med minimal krympning.

### ANVÄNDNING

- För lagning av hål och sprickor på golv, väggar och tak, inom- och utomhus.
- För limning av golvgips mot underlag av golvspån för förstärkning och stabilisering av träbjälklag upp till 10 m<sup>2</sup> innan montering av keramiska plattor. Endast inomhus.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lämplig som reparationsbruk
  - Skivlim
  - Snabb härdning
  - Finkornig och minimalt krymp
  - Låg åtgång
  - God vidhäftningsförmåga
  - Primerfri många underlag
- OBS! Svår att slipa

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljo-app.se](http://www.sikamiljo-app.se) i din webbläsare.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- M1 & EC1 Plus för låga emissioner

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Specialcement med vit lättfiller		
<b>Förpackning</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>
	567815	1kg PE-påse	7612895479156
	567814	3kg PE-påse	7612895479125
	489527	10kg papperspåse	7311980132395
<b>Hållbarhet</b>	▪ 10 kg (papperspåse): 12 månader i öppnad förpackning. ▪ 3kg, 1kg (PE-påse): 24 månader i öppnad förpackning. Återförslut omedelbart efter användning.		
<b>Lagringsförhållanden</b>	Lagras svalt och torrt.		
<b>Utseende / Färg</b>	Vit		

## APPLICERINGSINFORMATION

<b>Blandningsförhållande</b>	Blanda 3 volym delar pulver med 1 del rent kallt vatten eller 1 kg pulver med 0,4 liter vatten.
<b>Förbrukning</b>	Pulver: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ För spackling ca. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm</li><li>▪ Med 6x6 mm tandspackel ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup></li><li>▪ Med 8x8 mm tandspackel ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup></li></ul>
<b>Underlagets temperatur</b>	+5°C till +30°C
<b>Brukstid</b>	Ca. 45 minuter vid +20°C

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Svaga ytskikt avlägsnas.

Ej sugande underlag (t.ex. gammal kakel) eller normal absorberande (tät betong) underlag behöver inte primas. Sugande underlag, t ex betong, puts, cement m.fl. primas med Casco® Primer/ VD Universal Primer (läs separata instruktioner).

Vid limning av golvgips och liknande skivmaterial på gamla keramiska ytskikt måste dessa rengöras noga och slipas om nödvändigt. Observera att det kan finnas fabrikantspecifika rekommendationer från skivtillverkaren som måste följas. Ojäma underlag kan behöva jämnas av med lämplig Cascoprodukt innan.

### BLANDNING

Blanda 3 volymdelar av Casco® HusFix Rapid med 1 volymdel rent kallt vatten. Blanda Casco® HusFix Rapid till en homogen klumpfri massa. Använd gärna en maskinvisp (ca 600 varv/min). Låt stå några minuter innan start av arbetet.

### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Välj lämpligt verktyg i förhållande till vad som ska spacklas eller lagas. Vid limning av skivor välj storlek på tandspackel efter struktur på underlag och skiva. Vid lagning utomhus ska sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av Casco® HusFix Rapid. Applicera den blandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

För limning av skivor så kan Casco® HusFix Rapid appliceras på antingen skivan, underlaget eller båda. Place- ra skivan i det våta limmet innan skinnbildning och gör en liten sidorörelse för att säkra full vidhäftning. Härd- tid ca 24 timmar.

Observera rätt blandningsförhållanden och blanda inte mer än vad som går åt inom ca 45 minuter. Bruk som börjat härda kan inte räddas genom att tillföra mer vatten. Härdtid vid tunnare lagningar ca 1 time.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengöres med vatten innan massan har härdat.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produk- tens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be- skrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascopro- dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag- ras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma- terial, underlag och den aktuella platsen variera på så- dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el- ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be- träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un- der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings-

och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

**Sika Sverige AB**

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



REG. NR. 31982

**Produktblad**

Casco® HusFix Rapid  
April 2023, Version 04.01  
021820201000000036

CascoHusFixRapid-sv-SECASCO-(04-2023)-4-1.pdf