


## PRODUCT DATA SHEET

# CascoProff DC

ETT STARKT FIBERFÖRSTÄRKT GOLVLIM MED REDUCERAT CO<sub>2</sub> AVTRYCK.



### PRODUKTBESKRIVNING

CascoProff DC, är ett starkt fiberförstärkt golvlim med reducerad CO<sub>2</sub> belastning med ca. 40 % och med ca.

92 % hållbara råmaterial, lämplig för att limma dom flesta PVC mattor och plastmattor utan PVC, LVT plattor, dom flesta linoleumtyperna och textila golvmaterial på sugande underlag.

### ANVÄNDNING

- De flesta PVC mattor
- Plastmattor utan PVC
- LVT plattor
- De flesta linoleum mattor och plattor
- De flesta textilmattor och plattor
- För sugande underlag
- Lämplig till golvvärme

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Reducerad CO<sub>2</sub> belastning med ca. 40 %
- Ca. 92 % återvunnet råmaterial
- Fiberförstärkt
- Hård elastisk limfilm
- Mycket hög sluthållfasthet
- Snabb bindningstid

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om bl a EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webläsare.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Syntetisk polymer dispersion med fiberförstärkning
Förpackning	10 liter, rund hink
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under +5°C eller över +30°C.
Färg	Beige
Densitet	1250 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt (volym)	74,5 %
Viskositet	27000-35000 mPas (Sp 6 20U/min).
Konsistens	Tixotropisk

#### PRODUCT DATA SHEET

CascoProff DC

Augusti 2023, Version 02.01

020512030110000024

Utbyte	Material	Sugande underlag
	PVC	4-6 m <sup>2</sup> /l
	Linoleum	3-4 m <sup>2</sup> /l
	Textile och nålfilt	3-5 m <sup>2</sup> /l
	LVT	4-5 m <sup>2</sup> /l

---

<b>Underlagets temperatur</b>	+18°C till +27°C.
<b>Underlagets fukthalt</b>	Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se <a href="http://www.rbk.nu">www.rbk.nu</a> . Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva, fuktkvot 8-12%.
<b>Appliceringstid</b>	Monteringstid 5 - 30 minuter, vissa golvmaterial kan behöva monteras i sen våtlimning för att undvika blåsor.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvavjämning på minst 10 mm.

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärrighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoProff DC påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se [www.RBK.nu](http://www.RBK.nu) Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur +18 °C - +27 °C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25 % - 70 % RF. Klimatet ska vara stabilt i minst 4 dagar efter monteringen för optimalt resultat.

### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Casco tandad spackel 6108, 6118 or 6121.

## APPLICERING

### ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoProff DC med en tandad spackel (Casco 6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialedirectkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning med limmet.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Lim tvätt.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

#### PRODUCT DATA SHEET

CascoProff DC

Augusti 2023, Version 02.01

020512030110000024

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.CASCOFE.se](http://www.CASCOFE.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)

### PRODUCT DATA SHEET

CascoProff DC  
Augusti 2023, Version 02.01  
020512030110000024