


# PRODUCT DATA SHEET

## CascoProff Universal

UNIVERSELLT GOLVLIM MED SNABBT OCH AGGRESSIVT KLIBB.



### PRODUKTBESKRIVNING

golvlim för klorfria beläggningar och golvbeläggningar utan PVC. Även lämpligt för limning av de flesta golv av PVC, linoleum, textil och gummi. Även lämpligt för upp till 4 mm tjocka gummibeläggningar.

### ANVÄNDNING

- Plastmattor utan PVC
- Textil
- De flesta typer av PVC-mattor
- De flesta linoleummattor
- Gummimattor och plattor (upp till 4 mm tjocklek).

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabb vidhäftning
- Mycket låg emission
- Lämplig för golvvärme
- Lämplig för kontorshjulsbelastning
- Lätt att tvätta av (t.ex. verktyg och fläckar)

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in [www.sikamil-joapp.se](http://www.sikamil-joapp.se) i din webbläsare.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus och M1 för mycket låg emission

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Sampolymer av acryldispersion			
Förpackning	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>	<b>Antal per pal</b>
	502871	10 liter rund hink	7311980142134	44 st
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under +5°C och över +30°C.			
Färg	Ljusbeige			
Densitet	Ca 1 100 kg/m <sup>3</sup>			
Torrhalt (volym)	73 %			
Viskositet	Ca 40 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C			

## APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	Material	Sugande underlag	Icke sugande underlag
	Homogen PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Cusion vinyl	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Plastmattor utan PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Textil	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	3-3,5 m <sup>2</sup> /l
	Linoleum	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	3-3,5 m <sup>2</sup> /l
	Gummi	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	

---

<b>Underlagets temperatur</b>	+18 °C till +27 °C gäller både underlag och material.
<b>Underlagets fukthalt</b>	Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se <a href="http://www.RBK.nu">www.RBK.nu</a> fuktkvot i spånskiva 8–12 %.
<b>Appliceringstid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Våtlimning ca 0–20 minuter</li> <li>▪ Häftlimning 20–45 minuter</li> </ul>

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått. Appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 45 minuter.

Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvavjämning på minst 10 mm. För installation av linoleum med en tjocklek över 2,5 mm rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skall alltid installeras i vått lim.

OBS! Gummigolv och Plastmattor utan PVC skall alltid installeras på ett absorberande underlag med en ythållfasthet på minst 1,0 MPa.

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoProff Universal påförs.

Vid limning av gummi- eller plastmattor utan PVC krävs minst 1,0 MPa i ytdraghållfasthet.

Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK,

se [www.RBK.nu](http://www.RBK.nu) Fuktkvot i spånskiva 8–12 %. Temperatur +18 °C – +27 °C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25 %–70 % RF.

Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar efter montering (4d) för bästa resultat.

### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Casco limspredare av hårdmetall 6108, 6118 eller 6121.

### APPLICERING

#### ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoProff Universal med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning med limmet.

Följ mattillverkarens anvisning angående temperatur och luftfuktighet samt konditionering.

### PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning, läggs på i ett 5 mm tjockt skikt. Monteringens görs sedan medans limmet är vått för säkraste/bästa resultat. Till plastmattor utan PVC och gummigolv rekommenderas alltid ett absorberande underlag.

Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod:

På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan mon-

teras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att limmet är klabbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod 2 är mycket säkrare än metod 3 beroende på matans baksida:

1. Påför limmet med en tandad spackel. Reducera limmängden något och använd gärna en fintandad limspade.
2. Montera materialet i det våta limmet och se till att det överväts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10–20 minuter. Lägg ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klabbiga limmet.
3. Påför limmet och vänta ca 30 minuter till limmet klabbigt (häftlimning) Installera mattan i det klabbiga limmet.
4. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och belägningen får god kontakt. Kontrollera att hela belägningen har god kontakt med limmet. Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF. För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget. För bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att det finns en god övervätning av lim på mattans baksida.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se

måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.CASCOFE.se](http://www.CASCOFE.se).

### PRODUCT DATA SHEET

CascoProff Universal  
April 2023, Version 02.02  
020512030110000006

