

# Sika MiljöApp

En smart och enkel guide där du snabbt hittar rätt produkt till ditt projekt utifrån olika miljöbedömningar:

- BASTA
- Byggvarubedömningen BVB
- Miljöbyggnad 3.0
- Svanens Husproduktportal
- SundaHus
- Emissionsmätning

[sikamiljoapp.se](http://sikamiljoapp.se)



© Sika Sverige AB / AL / MPRÖ / 2024.12



casco®

## Cascol Trälím

### Limning av trä och andra material

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande företag inom byggkemi. Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya produkter som förenklar för både proffs-användaren och för dig som väljer att göra jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör när det gäller byggförnödenheter, och i sortimentet finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.

Läs mer om oss och våra produkter på [casco.se](http://casco.se)



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Tel: 08-621 89 00  
[order@se.sika.com](mailto:order@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



Sika®  
A Sika BRAND

# Trälím

Vi har ett komplett sortiment av trälím för inom- & utomhusbruk. Cascol Trälím finns för alla tillfällen och behov. Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga och hållbara produkter som i slutändan gör ditt arbete enklare och roligare.



## Cascol Indoor

Snabbt trälím för snickerier inomhus t ex limning av möbler, tavelramar, snickerier mm. Ger en hård, stark och färglös limfog.

**Arbetstemperatur:** +10°C till +70°C

**Öppentid:** Max 10 min

**Klassning:** D2

**Presstid:** Ca 10 min vid +20°C men längre presstid krävs vid lägre limtemperatur och hårda träslag



## Cascol Outdoor

Starkt och fukttåligt trälím för limning utomhus och i fuktiga miljöer t ex i bastu, på utemöbler etc. Ger en hård och färglös limfog.<sup>1)</sup>

**Arbetstemperatur:** Minst +10°C

**Öppentid:** Max 8 min

**Klassning:** D3

**Presstid:** Ca 25 min vid +20°C men längre presstid krävs vid lägre limtemperatur och hårda träslag



## Cascol Winter

Frosttåligt trälím för limning inomhus under torra men kalla förhållanden t ex spiklimning av undergolv på regel vid kallgrader, limning av cellplast mot spånskiva och andra trämaterial osv. Ger en stark och färglös limfog.

**Arbetstemperatur:** Från -10°C till +70°C

**Öppentid:** Max 10 min

**Klassning:** D2

**Presstid:** Ca 20 min vid +20°C men längre presstid krävs vid lägre limtemperatur och hårda träslag



## Cascol Polyurethane

Vattentåligt polyuretanbaserat trälím för trä mot trä eller trä mot andra material t ex metall, hårdplast, lackerade ytor, sten och keramik. Ger en stark och färglös fog. Högt presstryck krävs.<sup>1)</sup>

**Arbetstemperatur:** +5°C till +90°C

**Öppentid:** Max 15 min

**Klassning:** D4

**Presstid:** Ca 4 timmar vid +23°C men längre presstid krävs vid lägre limtemperatur



## Cascol Floor M1

Vattenbaserat trälím för limning av not och fjäder på olika typer av golv, t ex parkett, laminat, spånskiva mm. Lämpligt lim för och montering av snickeri och möbler där det behövs en fukt-resistent fog.<sup>2)</sup>

**Arbetstemperatur:** Minst +10°C

**Öppentid:** ~5 min. max. (bok/bok, +23°C)

**Klassning:** D3

**Presstid:** Min. ~10 min vid +20°C. Trä med tät fiberstruktur eller spänningar kräver ökad presstid.



## WoodFiller

Lösningsmedelsbaserad lagningsmassa för trä. Används för fyllning och lagning av sprickor och hål i trä. Kan slipas, målas och laseras. Finns i färgerna natur, ek & teak.

**Arbetstemperatur:** Ej under +18°C

**Belastningsbar:** Ca 5 min

**Torktid:** 3 mm skikt kan slipas efter ca 2-3 timmar

**Brandfara:** Ja, mycket brandfarlig



<sup>1)</sup> Limfogar som konstant utsätts för vatten bör skyddas med vattenbeständig lack eller färg.

<sup>2)</sup> Vid laggnings av parkett ska alltid leverantörens rekommendationer följas.