

# PRODUCT DATA SHEET

## Parkett Elastic Plus

ELASTISKT PARKETTLIM.



### PRODUKTBESKRIVNING

SMP-baserat golvlím för limning av det flesta typer av parkett.

### ANVÄNDNING

- För de flesta typer av parkett och trägol
- Lämplig för golvvärme

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Elastisk limfog
- Alkalistabil
- Fri från lösningsmedel
- Innehåller inget vatten
- Enkel applicering, kan påföras stående med maskin

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in [www.sikamil-joapp.se](http://www.sikamil-joapp.se) i din webbläsare

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	SMP (Silane modified polymer)			
Förpackning	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>	<b>Antal per pal</b>
	519232	10 liter rund hink	7612895315058	33 st
Hållbarhet	9 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt			
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under +5°C och över +30°C.			
Färg	Ljusbrun			
Densitet	1690 kg/m <sup>3</sup>			
Torrhalt (volym)	100 %			
Konsistens	Tixotropisk			

## APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	Material	RF	Limspridare	Utgång
	Lamellparkett	Max. 65%	6118	2 m <sup>2</sup> /l
	Mosaik/ Stavparkett	Max. 65%	6118	2 m <sup>2</sup> /l
	Billet Parquet (Enkel parkette???)	Max. 65%	6119	1 m <sup>2</sup> /l
	Alla sorters parkett	Över 65% till max. 85%	6119	1 m <sup>2</sup> /l

---

Relativ luftfuktighet	30% till 60% RF
Underlagets temperatur	+18°C till +23°C, gäller båda underlag och material.
Underlagets fukthalt	Fukthalten i betongen får inte överstiga 85 % RF och spånskivans fuktkvot bör vara 8-12 %. RF i underlaget skall mätas enligt RBK. Se RBK.nu.
Appliceringstid	Monteringstid ca. 0–40 minuter

### UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

### MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

### APPLICERINGSINSTRUKTIONER

#### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

- Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr. Följ gällande AMAHus.
- Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, fukthalt i spånskiva/plywood 8–12 %. Kontakta vår tekniska service om fuktigheten i betongen är mer än 65 % RF. Mät RF enligt RBK. se RBK.nu. Krav på planhet Klass A eller A+. Se även materialtillverkarens krav.
- Klimatet ska vara stabilt minst 96 h (4d) för optimalt resultat.
- Jämnheten ska minst vara Klass A (+/-3 mm över 2 m).
- Flerskiktig parkette och långstavparkett kan ha högre krav på jämnhet. Om underlaget är av betong ska det stålslipas och dammsugas noga och ha en yttraghållfasthet på minst 1,5 MPa eller mer beroende på ytmaterial. Om underlaget har en gipsbaserad avjämningsmassa ska det inte slipas eftersom det då kan uppstå dammpartiklar som försämrar vidhäftningen. Om avjämningsmassa används ska den ha en yttraghållfasthet på minst 1,5 MPa för laminerade parkett, mosaik och basparkett. Kravet för nedlimning av homogena plankgolv är 2,0 MPa.
- Fönster och dörrar ska ha monterats i det rum där

parketten ska läggas så att rätt förhållanden råder, se ovan. Dessa förhållanden måste råda i minst en vecka innan parketten läggs.

- All annan rumsdekoration såsom måleri och tapetsering ska ha färdigställts innan montering sker.
- Luftfuktigheten ska mätas med en hygrometer. Det är viktigt att den temperatur och luftfuktighet som kommer att gälla framöver har uppnåtts innan parketten läggs.
- Vid oklarheter: Kontakta vår tekniska avdelning för rådgivning innan installation påbörjas.

#### APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Tandad Casco hårdmetallspackel 6118, 6119 eller maskin.

#### APPLICERING

##### PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

- Sprid ut limmet med en tandad limspridare (6118, 6119 eller maskin).
- Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra total övervättning under angiven monteringsstid (gäller inte vid fukt i underlager över 65 % RF).
- Använd inte någon sorts primer innan limmet påförs.
- Tryck fast parketten mot limmet och kontrollera att hela ytan har full kontakt med limmet.
- Montera materialet mot det våta limmet.
- Sprid inte ut mer lim än vad som kan användas inom 20 minuter.

##### PÅ ICKE-ABSORBERANDE UNDERLAG

- Vänligen kontakta teknisk service.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF och fuktkvot i materialet. För limning med maskin kontakta teknisk service.

#### RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål

och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Ren-  
gör verktygen med vatten innan limmet har torkat.  
Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-  
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen  
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-  
skrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna  
avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-  
produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuva-  
rande kunskap och erfarenhet av produkterna när des-  
sa lagras, hanteras och används under normala förhål-  
landen på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenser-  
na i material, underlag och den aktuella platsen varie-  
ra på sådant sätt att ingen garanti vad gäller använd-  
barhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan läm-  
nas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av  
vad slag det må vara varken härledas från denna infor-  
mation eller från någon skriftlig rekommendation eller  
i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn  
måste vid användningen även tas till tredje mans  
ägende och andra eventuella rättigheter. Alla order  
accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella  
försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande.  
Användaren skall alltid använda sig av den senaste ut-  
gåvan av den aktuella produktens tekniska datablad,  
vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan  
[www.CASCOFE.se](http://www.CASCOFE.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)

### PRODUCT DATA SHEET

Parkett Elastic Plus  
Maj 2023, Version 02.03  
020512020110000001