

PRODUCT DATA SHEET

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Elastiskt parkettlim med stegljudsdämpning



PRODUKTBESKRIVNING

Elastisk golvlim för behandlad och obehandlad mosaik, lamell och stavparkett. Vid full täckning under parketten uppnås en stegljudsisolering upp till 9 dB (enligt EN ISO 10140:2010).

ANVÄNDNING

För limning av

- behandlat och obehandlat trä
- mosaikparkett
- lamellparkett
- stavparkett
- lämplig för golvvärme

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Stegljudsreducering upp till 9 dB
- Elastiskt limfilm
- Lättapplicerad, kan användas med maskin
- Innehåller inget vatten
- Alkaliskt stabil

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	SMP baserad polymer			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	818352	10 L hink	7612655063175	33 st
Färg	Beige			
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Lagras i öppnad förpackning. Torrt och temperatur mellan +5°C och +25°C.			
Densitet	1,7 kg/l			
Konsistens	Tixotropisk			

PRODUCT DATA SHEET

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Mars 2026, Version 04.02

020512020110000002

APPLICERINGSINFORMATION

Åtgång	Material	Limspridare	Åtgång
	Lamellparkett	6118	2 m ² /l
	Mosaik / stavparkett	6118	2 m ² /l
	Ovanstående material med 65-85 % RH, betong eller avjämningsmassa	6119	1 m ² /l
För övriga material som golvplank, kontakta Casco teknisk service.			
Underlagets temperatur	+18°C till +23°C		
Underlagets fukthalt	Relativ fuktighet (RF) mellan 65% och 85% beroende på limmängd (kontakta Casco teknisk service för mer information). RF i underlaget skall mätas enligt RBK. Se RBK.nu.		
Härdningstid	<ul style="list-style-type: none">▪ Gångbar efter ca 8 timmar▪ Slipbar efter ca 12 timmar▪ Fullt uthärdad efter 48-72 timmar Härdningstiden är beroende av temperatur, fukt, limmängd och ytmaterialens typ.		
Appliceringstid	Monteringstid upp till 40 minuter.		

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Fönster och dörrar ska ha monterats i det rum där parketten ska läggas så att rätt förhållanden råder, se ovan. Dessa förhållanden måste råda i minst en vecka innan parketten läggs. All annan rumsdekoration såsom måleri och tapetsering ska ha färdigställts innan montering sker.

Luftfuktigheten ska mätas med en hygrometer. Det är viktigt att den temperatur och luftfuktighet som kommer att gälla framöver har uppnåtts innan parketten läggs.

Vid oklarheter: Kontakta vår tekniska avdelning för rådgivning innan installation påbörjas.

UNDERLAGETS KVALITET

Lämpligt för undergolv av

- Betong
- Avjämningsmassa
- Parkett

- Plywood
- Golvspånskiva (V100)
- OSB skivor

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärrighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort påförs.

Jämnheten ska minst vara Klass A (+3 mm över 2 m), flerskiktad parkett och långstavparkett kan ha högre krav på jämnheten. Om underlaget är av betong ska det stålslipas och dammsugas noga och ha en yttraghållfasthet på minst 1,5 MPa eller mer beroende på ytmaterial. Om underlaget har en gipsbaserad avjämningsmassa ska det inte slipas eftersom det då kan uppstå dammpartiklar som försämrar vidhäftningen. Om avjämningsmassa används ska den ha en yttraghållfasthet på minst 1,5 MPa för laminerade parkett, mosaik och basparkett. Kravet för nedlimning av homogena plankgolv är 2,0 MPa. Denna produkt skall inte användas för nedlimning av kubbgolv.

Maximal fuktighet i betong: 85% RF, fukthalt i spånskiva/plywood 8–12 %. Kontakta vår tekniska service om fuktigheten i betongen är mer än 65% RF. Mät RF enligt RBK. se RBK.nu. Krav på planhet Klass A eller A+. Se även materialtillverkarens krav. Klimatet ska vara stabilt minst 96 h (4d) för optimalt resultat.

PRODUCT DATA SHEET

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Mars 2026, Version 04.02

020512020110000002

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Casco tandad limspredare (6118, 6119) eller maskin

APPLICERING

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort med en tandad limspredare (6118, 6119 eller maskin). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra total övervättning under angiven monterings-tid (gäller inte vid fukt i underlaget över 65% RF). Använd inte någon sorts primer innan limmet påförs.
2. Montera parketten i det våta limmet. Sprid inte ut mer Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort än vad som kan användas inom 40 minuter.
3. Tryck fast parketten mot limmet och kontrollera att hela ytan har full kontakt med limmet. Kontrollera övervättning på baksidan av parketten.

PÅ ICKE-ABSORBERANDE UNDERLAG

Vänligen kontakta teknisk service.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF och fuktkvot i materialet.

För limning med maskin kontakta teknisk service.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort
Mars 2026, Version 04.02
020512020110000002

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

CascoFloorExpertParkettElasticComfort-sv-SECASCOFE-(03-2026)-4-2.pdf