

PRODUCT DATA SHEET

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

GOLVLIM MED MYCKET AGGRESSIVE VIDHÄFTNING.

PRODUKTBESKRIVNING

Golvlim med lång monterings tid och kraftigt klubbighet lämplig till de flesta PVC och textila mattor. Som häftlim till uppvik för de flesta material inklusive plastmattor utan PVC.

ANVÄNDNING

- PVC
- Textil
- Lämplig vid kontorsstolar

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lång och kraftigt klubb
- Mycket bra vid uppvik
- Värmeaktiverbart
- Innehåller inte APEO

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om bl a EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryl
Förpackning	10 liter, rund hink
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under +5°C eller över +30°C.
Färg	Ljusgul
Densitet	Ca. 1300 kg/m ³
Torrhalt (volym)	78 %
Viskositet	Ca 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
Konsistens	Tixotropisk

PRODUCT DATA SHEET

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Januari 2024, Version 03.01

020512030110000019

APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	Material	Absorberande underlag	Ej absorberande underlag
	Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Hetoregen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Textil	3-3,5 m ² /l	4-5 m ² /l

Underlagets temperatur	+18 °C till +27 °C, gäller både underlag och material.
Underlagets fukthalt	Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se www.rbk.nu . Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva, fuktkvot 8-12%.
Appliceringstid	<ul style="list-style-type: none">▪ Våtlimning ca 0–30 minuter▪ Häftlimning 30–80 minuter▪ Värmeaktiveringsbar i upp till 240 minuter

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 45 minuter.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan limmet påförs. Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18°C - +27°C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 20% - 70% RF. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4 dagar) för optimalt resultat.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Tandad spackel, Casco limspredare av hårdmetall 6108, 6109, 6118, 6121.

APPLICERING

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6109, 6118, 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort

luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.

3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning med limmet.

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 2–3 mm tjockt lager. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag.

Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod. För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke-absorberande underlaget:

1. Påför limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121) och använd metod 2 eller 3.
2. Montera materialet i det våta limmet och se till att det har en god övervätning. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10–20 minuter. Lägg ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klubbiga limmet.
3. Limma golvet vänta ca 30–40 min. Montera sedan i det klubbiga limmet.
4. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperature och RF.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

PRODUCT DATA SHEET

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Januari 2024, Version 03.01

020512030110000019

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack
Januari 2024, Version 03.01
020512030110000019