

PRODUKTBLAD

Casco[®] HotMelt Sticks/Smältlim

Ett universallim med bra vidhäftning mot många material

PRODUKTBESKRIVNING

Casco[®] HotMelt Sticks/Smältlim har hög viskositet vilket gör det lämpligt till porösa material såsom textil och skum. Kan även användas för limning av emballage, även de som ska djupfrysas, då limmet har en temperatur-beständighet på ner till -30 °C.

ANVÄNDNING

Utmärkt för fyllning av ojämnheter/sprickor. Bra val vid limning av täta material. Avsedd för användning med Casco[®] Hot Melt Gun.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Klarar temperaturer upp till ~ +70 °C
- Ett bra val för att limma fasta material
- Snabbhärdande
- Lång hållbarhet

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggardeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Ethylen vinyl acetat copolymer
Förpackning	7,2 x 100 mm (HotMelt Gun SL 10) 11,2 x 200 mm (HotMelt Gun SL 40) 11,2 x 300 mm (HotMelt Gun SL 40)
Hållbarhet	Minst 3 år
Lagringsförhållanden	Lagras inomhus, +5 °C - +30 °C
Färg	Transparent
Densitet	~ 1150 kg/m ³ (ISO 1183-1)
Torrhalt (volym)	100%
Konsistens	Stav
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Inget
Service temperatur	-30 °C till +75 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Öppentid	15–30 sekunder
----------	----------------

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria från olja och fett. Slipa gärna ytorna innan limning för ännu bättre vidhäftning. Följ instruktionerna för Casco Hotmelt Gun/Limpistol.

HANTERING OCH RENGÖRINGSFÖRESKRIFTER

God arbetshygien ska iakttas. Härdat lim tas bort mekaniskt. Icke härdat lim tas bort med varmt vatten och tvål. Vid spill på huden torka bort limmet omedelbart med en trasa eller papper och tvätta med tvål och vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® HotMelt Sticks/Smältlim
Februari 2023, Version 02.01
02051307000000060