

## PRODUKTBLAD

# Casco<sup>®</sup> Linoljekitt

Traditionellt kitt för glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar.

### PRODUKTBESKRIVNING

Traditionellt kitt för glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar.

### ANVÄNDNING

Rekommenderas särskilt för underhåll av gamla fönsterkarmar i gamla byggnader.  
Kan användas för att spackla igen spikhål.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Användningsklart spackel
- Lätt att bilda glasfogar
- Kan målas med de flesta färger

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).  
Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.  
MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sika-miljoapp.se](http://www.sika-miljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Pastös linoljemassa
Förpackning	375 ml
Hållbarhet	24 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt men frostfritt
Färg	Naturbeige
Densitet	~2000 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt (volym)	100 %
Konsistens	Smidig kittpasta

### TEKNISK INFORMATION

Service temperatur	-35 °C till +90 °C
Fogbredd	5–30 mm

### APPLICERINGSINFORMATION

Relativ luftfuktighet	Min. 30 % RH
-----------------------	--------------

## Underlagets temperatur

Appliceringstemperatur: +5 °C - +40 °C. Den lägsta dygnstemperaturen får inte understiga +5 °C under härdningen.

## Härdningshastighet

Gradvis under 1 år

## Skinntid

~7 dagar (23°C/50%RH)

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## VIDARE INFORMATION

Förvaras utom räckhåll för barn.  
Töm inte ut i avloppet.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### UTRUSTNING

Verktyg: Kittkniv  
Glättningsverktyg: Vatten

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Ytorna ska vara torra och rena.  
De obehandlade sugande ytorna, även tryckimpregnerat och laserat virke, skall spärrgrundas före kittning, för att motverka att olja i kittet sugas in och lämnar ett oljefattigare kitt som spricker fortare. Spärrgrunda för ett gott rötskydd eller med utspädd alkyd med 10–20 % lacknafta alternativt oljefärg.  
Produkten är klar att användas. Efter några år realiserar linoljan delvis på ytan. Blanda långsamt och försiktigt oljan med kittet.  
För att återställa den rätta konsistensen kan en liten del rå linolja tillsättas.  
OBS! Överskott av linolja kan vara självantändande.  
Kontaminerade mattor och avfallspapper måste brännas omedelbart.

### MONTERINGSTID

Applicera Casco® Linoljekitt med en kittkniv. Vid behov slätas ytan ut med kniven, en träspatel doppad i vatten med några droppar tvättmedel eller en fuktig

svamp.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 8061

SE- 163 08 Spånga Sweden

TEL: +46 8 621 89 00

info@se.sika.com

www.casco.se



### Produktblad

Casco® Linoljekitt

April 2023, Version 02.01

02051108000000028

Härdningen inomhus bör vara väl ventilerad för att undvika att kittet blir rynkigt när det senare exponeras utomhus (placera fönster på ömsesidigt avstånd). Utomhushärdning ska skyddas från regn, applicera Casco® Linoljekitt i en torr miljö med god ventilation och undvika direkt solljus.

### ÖVERMÅLNING

Casco® Linoljekitt ska alltid övermålas.  
Casco® Linoljekitt kan övermålas direkt med linoljeoljebaserad färg, men eftersom kittet fortfarande är mjukt måste detta göras med en mild hand.  
För akrylat- eller alkydbaserade färger ska du låta kittet härda i 2–4 veckor innan du kan måla över.  
Casco® Linoljekitt ska alltid övermålas 2 mm ovanför spacket på glaset. Då uppnås en långvarig fog.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Ta bort överflödiga fogmassa med en trasa.  
Använd lacknafta eller etanol vid behov. Härdad fogmassa tas bort mekaniskt.  
På hud, torka av med trasa och tvätta med tvål och vatten.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).