


PRODUCT DATA SHEET

CascoProff XStrong

EXTRA STARKT GOLVLIM FÖR BL. A. PVC-FRIA BELÄGGNINGAR.



PRODUKTBESKRIVNING

Ett extra starkt golvlim med ett crosslink-härdande system för de flesta golvmaterial. Utmärkt till ytor med hårt slitage och plastmattor utan pvc, men även till traditionella pvc mattor, gummimattor/plattor, textil, LVT och linoleum med eller utan akustik baksida.

ANVÄNDNING

- Plastmattor utan PVC
- PVC
- LVT
- Gummi
- Textil
- Linoleum
- Mattor med akustikbaksida

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Extra högt hållfasthet
- För ytor med högt slitage
- För ytor med värmebelastning
- Lämplig till golvvärme
- Utan mjukgörare
- Godkänt av Upofloor för Zero, Zero Sound

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).
Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Akryl copolymer dispersion med crosslinker			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	656488	10 liter rund hink	7612895666105	44 st
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under +5°C eller över +30°C.			
Färg	Beige			
Densitet	1250 kg/m ³			
Torrhalt (volym)	75%			

APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	Material	Absorberande underlag
	Plastmattor utan PVC	4-5 m ² /l
	PVC	4-5 m ² /l
	LVT	4-5 m ² /l
	Gummi	3-3,5 m ² /l
	Textil	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-4 m ² /l
	Linoleum med akustikbaksida	4 m ² /l

Underlagets temperatur	+18 °C till +27 °C, gäller för underlag och lim.
Underlagets fukthalt	Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se www.rbk.nu . Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva, fuktkvot 8-12%.
Appliceringstid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Våtlimning ca 5–20 minuter ▪ Häftlimning, ca 20-30 minuter

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

CascoProff XStrong ska alltid användas på ett absorberande underlag. Vid underlag av icke absorberande underlag rekommenderas 5 mm avjämningsmassa. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas 10 mm avjämningsmassa.

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter.

Linoleum skall alltid installeras i vått lim.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärrighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan limmet påförs. Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18°C - +27°C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 20% - 70% RF. Klimatet ska vara stabilt i minst 4 dagar efter

monteringen för optimalt resultat.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Tandad limspackel Casco 6108, 6118 or 6121.

APPLICERING

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven monterings-tid. Kontrollera att det blir en bra övervättning.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Vi rekommenderar alltid våtlimning med CascoProff XStrong. Kontrollera alltid en god övervättning och överstig inte monterings-tiden. När limmet börjar härda är det svårt att få en bra vidhäftning. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet.

Följ alltid ytmaterial tillverkaren rekommendationer angående limval.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff XStrong
April 2023, Version 03.02
020512030110000025