



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco[®] CementRapid

VÄRMEBESTÄNDIGT SNABBHÄRDANDE LAGNINGSMASSA FÖR MINDRE REPARATIONER



PRODUKTBESKRIVNING

Extremt snabbhärdande cementbaserat lagningsmassa med fyllnadskapacitet 1-10 mm/lager för mindre lagningar fastgjutning av bultar eller skruvar i golv eller vägg. Värmeresisten upp till 1000 °C passar därför utmärkt till reparationer i eldstäder. Bra vidhäftning mot de flesta absorberande underlag som: betong, spackel, tegel m.m.

ANVÄNDNING

- Mindre lagningar
- Fastgjutning av bultar och skruvar i golv eller väggar
- Reparationer i eldstäder

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabbhärdande
- Tål temperaturer upp till 1000 °C
- Hög tryckhållfasthet

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Cementbaserad		
Förpackning	Artikelnummer 567818	Förpackning 2kg PE-påse	EAN-kod 7612895479217
Hållbarhet	18 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska omedelbart förseglas och användas så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt, frostfritt och torrt		
Utseende / Färg	Mörkgrått pulver		
Densitet	Pulver ca. 1300 kg/m ³ ; blandad product ca 1700 kg/m ³		

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	2 kg pulver + 0,5 l rent kallt vatten
Förbrukning	Ca. 1.5 kg/m ² /mm
Skikt tjocklek	<ul style="list-style-type: none">▪ för större ytor, 1-10 mm▪ för mindre reparationer, upp till 20 mm/lager
Omgivande lufttemperatur	+5°C ... +30°C
Brukstid	Ca. 10 minuter vid +18° C

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Fukta alltid underlaget med vatten innan applicering av den färdigblandade Casco® CementRapid.

BLANDNING

3 volymdelar Casco® CementRapid blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco® CementRapid till en homogen, klumpfri massa helst med maskinvisp (600 rpm rekommenderas). Låt massan stå ett par minuter innan att börja arbeta.

Casco® CementRapid är mycket snabbhärdande. Blanda inte mer än vad du förbrukar inom ca 2 - 3 minuter. Obs! Blanda aldrig Casco® CementRapid med varmt vatten.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med vatten innan massan torkar.

APPLICERING

Applicera den färdigblandade massan med en smal stålspackel. Slätspackla därefter omgående med en stålspackel (något bredare än skadan). Ytan är slipbar när massan har härdat.

Casco® CementRapid är en värmeresistent produkt som är lämplig att använda i eldstäder där temperaturen är upp till 1000 °C.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® CementRapid
April 2023, Version 03.02
02184030100000006