



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco[®] Malerfug

Akrylfogmassa för tätning av springor innan målning



PRODUKTBESKRIVNING

God vidhäftning mot porösa ytor som betong, gips, tegelsten, trä, gipsskivor.

Vidhäftning mot aluminium är perfekt i torra miljöer.

ANVÄNDNING

Akrylfogmassa speciellt avsedd för tätning inomhus, fyllning av sprickor, luckor och öppningar och tätning mellan golvlister och vägg samt mellan inramning och vägg inomhus.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- För tätning av sprickor före målning
- Övermålningsbar efter fem minuter
- Lätt att applicera
- Härdar till en plastisk elastisk fog

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

EN 15651-1; 2012, FINT

Certifikat för EC1 plus licensnummer: 4476/24.02.97.

CE-certifikat. Declaration of Performance (DOP), finns på vår hemsida

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Acrylat polymer
Förpackning	300 ml, 600 ml
Färg	Vit
Hållbarhet	24 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	På en sval, torr förvaringsplats vid temperaturer mellan + 5 ° C och + 25 ° C. Förvaras frostfritt
Densitet	Ca. 1,7 (DIN 53479)
Viskositet	Tixotrop
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Inga
Torrhalt	Ca. 80%

TEKNISK INFORMATION

Töjning	12,5 %
Brottöjning	≥ 150 % (ASTM D 412)

Produktblad

Casco[®] Malerfug

Februari 2021, Version 02.01

02051404000000063

Service temperatur	-30°C - +70°C
--------------------	---------------

APPLICERINGSINFORMATION

Underlagets temperatur	+10°C - +40°C
------------------------	---------------

Härdningstid	1-7 dagar beroende på fogbredd, temperatur och fuktighet
--------------	--

Skinntid	Ca. 10 minuter (23°C/50%RH)
----------	-----------------------------

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

VIDARE INFORMATION

Tryck försiktigt fast fogmassan mot kanterna för att säkerställa vidhäftning. Glätta med fogpinne eller liknande.

Rengör verktyg med vatten innan fogmassan har torkat. Härdat material löses upp med etanol.

Om fogytan skadas, skär ut det skadade området och täta igen. Om vidhäftningen har påverkats, ta bort fogmassan, rengör och förbered fogen i enlighet med instruktionerna under "ytbehandling".

Fogbredd: Max 3 mm

Rengöring med vatten

Efter att fogen är ordentligt förberedd, applicera fogmassan med en fogpistol.

Skär munstycket i en vinkel och mindre än fogens bredd. Fogmassa måste pressas ordentligt in i fogen för att säkerställa fullständig vätning av limytan. Ytan kan glättas med lämplig fogpinne

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Casco® Malerfug har mycket god vidhäftning mot aluminium, järn, trä, gips, PVC, tegel och betong. Casco® Malerfug är särskilt avsedd för tätning inomhus och tätning av sprickor och öppningar och tätning mellan golvlister och vägg samt mellan tak och vägg. Kan övermålas. För att säkerställa ett bra resultat rekommenderas att du gör en förtesttest innan målning sker i full skala

Övermålningsbar efter 5-10 minuter eller när fogen har torkat

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara helt rent fritt från oljor, fett, cementhud eller andra föroreningar. Om underlaget är starkt sugande skall det primas med en blandning av vatten och fogmassa ratio 1:2. Innan fogning skall primern vara helt torr.

Trä som behandlats med träskyddsmedel bör låtas torka i två veckor.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Verktyg: Fogpistol

Produktblad

Casco® Malerfug

Februari 2021, Version 02.01

02051404000000063

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



REG. NR. 31982

Produktblad

Casco® Malerfug

Februari 2021, Version 02.01
02051404000000063

CascoMalerfug-sv-SECASCO-(02-2021)-2-1.pdf