


PRODUKTBLAD

VD

Koncentrerad lösningsmedelsfri primer för absorberande underlag.



PRODUKTBESKRIVNING

Koncentrerad lösningsmedelsfri primer för absorberande underlag. Ökar vidhäftningen och minskar absorptionen från avjämningsmassan till betongen. Endast inomhus

ANVÄNDNING

- Primer för absorberande underlag.
- Till Casco Floor Expert avjämningsmassor
- Endast inomhus

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Koncentrerad
- Lösningsmedelsfri
- Vattenburet system
- God vidhäftning på absorberande underlag
- Låg åtgång
- Lättapplicerad
- Lämplig på underlag med golvvärme
- Liten lukt

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	5, 10 liter
Färg	Ljusblå
Hållbarhet	1 år i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska omedelbart förseglas och användas så snart som möjligt.
Lagringsförhållanden	Förvara VD svalt, torrt och frostfritt. Ej under +5 °C.
Densitet	Ca 1,04 kg/liter
Torrhalt (volym)	Ca 30 %
Åtgångstabell	ca 40–100 g/m ² (ca 10–25 m ² /kg) beroende på underlag och absorptionsförmåga.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ

Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet. Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.

Skikt av vattenlösligt lim ska avlägsnas helt. Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas mekaniskt så noggrant som möjligt. Lokaler som inte är byggda över källare ska fuktätas i enlighet med standardföreskrifter.

De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Applicera primern jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. en borste.

Se till att det inte bildas pölar.

CASCO FLOOR EXPERT avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på ca 0,5–24 timmar.

Se produktdatabladet för lämpliga avjämningsmassor.

Om vidhäftningslamma används ska avjämningsmassan appliceras enligt metoden "vått på vått".

Primningen får ej vara äldre än 3 dygn.

BLANDNING

Blanda med rent kallt vatten

För att minska absorption och förbättra vidhäftning

Underlag	Blandningsförhållande
Betong	1:5
Lättbetong	1:3
Cementbaserade rotbruk	1:3
Kalciumbaserade rotbruk	1:1
Kalkcementputs	1:3
Gipsbruk	1:1
Gipsskivor	1:1

För att fuktskydda underlaget under appliceringsfasen

Underlag	Blandningsförhållande
Underlag av trä	1:1
Kalciumbaserade rotbruk	1:1
Gipsbruk	1:1

För att förbättra med en vidhäftningslamma

Underlag

Betong	Tillblandning av vidhäftningslamma (1 del VD, 3 delar vatten + 6 delar pulver).
Lättbetong	
Utomhus och källar	
Kalkcementputs	
Cementbaserade rotbruk	Använd samma produkt som vid avjämning.
Kalciumbaserat rotbruk	

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen omedelbart med vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

VD

Januari 2021, Version 01.01
020815120110000001

VD-sv-SECASCO-(01-2021)-1-1.pdf