

PRODUCT DATA SHEET

Casco® Floor Expert CascoProff Design

Golvlim med lång öppentid för montering av LVT-plattor.



PRODUKTBESKRIVNING

Lämplig för limning av LVT-plattor. Den långa öppentiden gör att lim kan appliceras över ett stort område. Det fiberförstärkta limmet kan appliceras med en tandspackel eller roller. Efter installationen kan ytan belastas omedelbart. För torra utrymmen. Lämplig för sugande och icke-absorberande ytor.

ANVÄNDNING

- LVT-plattor
- PVC and CV golvbeläggningar
- för sugande och icke sugande underlag
- lämplig för länkhjul
- lämplig för golvvärmesystem

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- fiberförstärkt
- kan belastas omedelbart
- lång öppentid
- låg förbrukning
- uppfyller kraven i DIN EN ISO 22636
- snabb vidhäftning
- lätt att applicera

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Syntetisk hartsdispersion med bindemedel			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	821408	10 liter hink	7612655073631	44 st
Färg	Gul			
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under +5°C och över +30°C.			
Densitet	Ca 1000 kg/m ³			

Viskositet	Ca 20.000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 20 rpm, 25 °C
Konsistens	Pasta
Torrhalt (volym)	63 %

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	- Tandad spackel, Casco limspidare av hårdmetall 6108, 6109: 4-5 m²/L (220 g/m²) - Roller: approx. 120 g/m²
Omgivande lufttemperatur	+18°C to +27°C
Underlagets temperatur	+18 °C till +27 °C gäller både underlag och material
Underlagets fukthalt	Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu fuktkvot i spånskiva 8–12 %.
Appliceringstid	- Väntetid: - absorberande underlag: ca 20-30 min. - icke-absorberande underlag: ca 45 min. - Öppentid: ca 120 min.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET

- Tillräcklig styrka, bärförmåga, dimensionell stabilitet och permanent torrhet.
- Fritt från rester som minskar vidhäftningen, t.ex. damm, smuts, olja, fett och lösa partiklar.
- Ordentliga, fasta, släta undergolv kan uppnås med hjälp av en lämplig Casco Floor Expert golvavjämningssmassa minimum 2mm. Kraven i relevanta gällande standarder, riktlinjer och datablad gäller.
- För att uppnå underlagets krav för specifika beläggningar, se produktens tekniska beskrivning från beläggningstillverkaren.
- Kraven för den relevanta giltiga standarder, riktlinjer och produktdatablad som gäller.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn

och dammfri innan limmet påförs. Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18° C - +27° C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 20% - 70% RF.

Klimatet måste bibehållas i minst 96 timmar (4d) för optimala resultat.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Verktøy: tandad spackel, Casco limspidare av hårdmetall 6108, 6109 eller roller.

APPLICERING

- Beläggningar som ska läggas med Casco® Floor Expert CascoProff Design ska vara konditionerade, obelastade och i ett plant läge.
- Fördela limmet jämnt på underlaget med hjälp av en tandspackel eller en roller. Undvik klumpar av lim.
- Vi rekommenderar att du använder Casco hårdmetallslev 6108, 6109 eller roller. (Lackroller polyamid 6 mm).
- Läggingsstadier:
 - Kontaktfas av absorberande underlag: Casco® Floor Expert CascoProff Design är hudtorr och fortfarande klibbig, PVC designbeklådnader kan inte längre flyttas.
 - Kontaktfas av icke-absorberande underlag: Casco® Floor Expert CascoProff Design är helt torr och klibbig.
- Efter att ha lagt utan bubblor, gnid ner beläggningen och efter en väntetid rulla den igen med en golvvält (≥ 30 kg).
- Utlagda ytor är direkt redo att gå på och att belastas. Ytan på täckningen kan tätas direkt efter läggning.
- Vänta minst 24 timmar innan fogar tätas.
- Limning mot gamla limrester kan leda till interaktio-

PRODUCT DATA SHEET

Casco® Floor Expert CascoProff Design

Februari 2025, Version 01.02

020512030000000216

ner och därmed till obehagliga lukter.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

Casco® Floor Expert CascoProff Design
Februari 2025, Version 01.02
020512030000000216

CascoFloorExpertCascoProffDesign-sv-SECASCOFE-(02-2025)-1-2.pdf