

PRODUCT DATA SHEET

Renotex

ARMERINGSNÄT

PRODUKTBESKRIVNING

Armeringsnät av glasfiber. Lämplig för förstärkning av svaga underlag vid golvavjämning.

ANVÄNDNING

- Vid montering av golv på svaga underlag
- Täckning av små sprickor i betong
- Tillsammans med Casco Floor Expert avjämningsmassor

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Perfekt för renovering
- Låg vikt
- Universell användning
- Multiaxiell vilket ger en styrka i många riktningar

PRODUKTINFORMATION

Konstruktion	Glasfibernät multiaxiell			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	503790	42 x 1,2m rulle (50,4 m ²)	7311980141960	12 st
Utseende / Färg	Vit			
Hållbarhet	3 år från produktionsdatum (s. förpackning)			
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt, torrt +5°C ... +30°C. Skydda från direkt solljus.			
Densitet	137 g/m ²			

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan

under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET

Renotex kan användas för förstärkning av svaga underlag tillsammans med Casco Floor Expert avjämningsmassor. Se separata produktdatablad av avjämningsmassor för ytterligare information och förberedelse av underlag.

APPLICERING

- För primning av underlag och blandning av avjämningsmassa, se relevant produktdatablad av primer och avjämningsmassa.
- Montera RS 50 runt väggarna.
- Se till att sprickor, hål och liknande är lagade lämpligen med spackelmasa Casco Floor Expert EF.
- Överlapp mellan varje Renotex-matta ska vara 50 mm.
- Avstånd till väggar ska vara minst 10 mm.
- Håll ut avjämningsmassan över Renotex-mattan, fördela massa jämnt över golvet med en tandad spackelspade.
- Använd en pigghörl för att säkerställa att Renotex-mattan ligger i avjämningsmassan.
- Rekommenderad skiktjocklek är minst 8 mm.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen i vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

Renotex
Februari 2025, Version 02.01
020816110110000001

Renotex-sv-SECASCOFE-(02-2025)-2-1.pdf