

PRODUKTBLAD

Casco® BetoPlan

Snabbhärdande fingraderad cementbaserad väggspackel för helpackling och lagningar.
Lämplig till våtrum, pooler och fasader.

PRODUKTBESKRIVNING

Snabbhärdande fingraderad cementbaserad väggspackel för helpackling och lagningar.

Spacklet har en mycket starkare yta än konventionellt väggspackel och är lämplig för pooler, våtutrymmen och fasader. Kan också användas under keramiska plattor på golv. Lämplig på underlag som betong, tegel, siporex, lättbetong mm.

För användning inom och utomhus.

ANVÄNDNING

- Våtutrymmen
- Pooler
- Fasader
- Under keramiska plattor
- Inom och utomhus

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Special cement
Förpackning	25 kilo säck
Utseende / Färg	Grått pulver
Hållbarhet	6 månader i öppnad förpackning.
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt. Öppnad förpackning ska förslutas eller användas snarast.
Densitet	Blandad produkt: 1400 kg/m ³
Blandningsförhållande	1 - 10 mm: blanda 25 kg BetoPlan med 7 liter rent kallt vatten (+5°C - +20°C). 10 -20 mm: blanda 25 kg BetoPlan med 8 liter rent kallt vatten (+5°C - +20°C). Tillsätt 16kg sand för varje 25 kg pulver (65%).med en kornsstorlek av 0,5-3 mm.

Förbrukning	Ca 1,2 kg /m ² / mm
Skiktthjocklek	1-10 mm utan sand 10-20 mm med sand
Omgivande lufttemperatur	+10°C to +20°C. Ej under +5°C .
Brukstid	Ca. 20 min vid +18 °C
Torktid	Ca 24 h (10 mm) vid +18 °C
Väntetid / Övermålning	Gångbar efter ca 2 timmar och övermålning tidigast efter 24 timmar (10mm).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Tillräcklig styrka, bärighet, dimensionell stabilitet och permanent torrt.

Vid spackling på träbaserade underlag rekommenderas armering.

Fritt från lager som minskar vidhäftning, som damm, smuts, oljor, fetter, vax eller lösa partiklar.

Separationslager, sintrade lager och andra liknande föroreningar bör avlägsnas genom slipning, borstning, blästring, fräsning eller grundlig rengöring. Gamla, lösa och svaga avjämningslager ska avlägsnas mekaniskt.

När spacklet installeras får underliggande konstruktions RF inte överskrida 95 % RF.

Gamla golv, som keramiska plattor, ska rengöras väl och slipas före primning med Super primer.

Rum som inte har en källare under sig måste förseglas med avseende på uppåtstigande fukt i enlighet med standarden.

Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer måste följas.

Vid installation av ytbeläggning ska golvets konstruktion understiga 85 % RF.

Primer

Betonggolvet behandlas med Casco Primer, se förpackningen för blandningsförhållande, dagen före läggning av spackelmassan. Betongen ska vara sugande. Torra och starkt sugande underlag kan kräva flera behandlingar. Behandlingen ska göras heltäckande. På golv med hög belastning som pooler, publika duschar och utomhus ska en slurry primer användas. Blanda Casco® BetoPlan 25 Kg med 7,0 liter rent kallt vatten. Applicera blandningen med en pensel/borste.

MONTERINGSTID

Bruksanvisning

Häll Casco® BetoPlan i kallt, rent vatten och rör till en homogen blandning. Mixer rekommenderas, 600 v/min i minst 3 minuter.

Förbered underlaget med att laga stora skador, springor och hål med byggspackel.

Häll ut blandningen och sprid den med hjälp av en tanded spackelspade. Vid tunna skikt använd piggroller för att förlänga flyttiden.

Vid tjocka lager, skydda vertikala element och metallrör med en isolerande remsa.

Skydda Casco® BetoPlan från direkt solljus och drag under härdningen.

Ska ett andra lager av avjämnning appliceras ska det första lagret avslipas och primas med VD (1:1) eller VD FIX när det torkat. Den sammanlagda lagertjockleken får inte överskrida den angivna maximala lagertjockleken för den använda avjämningsmassan. Det andra lagret får inte vara tjockare än det första.

Rengör verktyg i kallt vatten innan produkten har härdat.

Ett lager är alltid starkare än spackling i flera lager rekommenderas sandinblandning vid spackling över 10 upp till 20 mm.

VERKTYG

Använd en slät stålspackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör omedelbart med vatten innan spacklet har härdat. Härdat spackel avlägsnas mekaniskt.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Produktblad

Casco® BetoPlan

Oktober 2020, Version 01.01

021840101000000026

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® BetoPlan

Oktober 2020, Version 01.01
021840101000000026

CascoBetoPlan-sv-SECASCO-(10-2020)-1-1.pdf