PRODUCT DATA SHEET

AquaProff

VÄGGLIM FÖR VÄGGMATTOR AV PVC

PRODUKTBESKRIVNING

Vägglim lämpligt för limning av väggmattor av PVC över 0,6 mm tjocklek som är trådsvetsbara. För väggmattor som monteras horisontellt eller vertikal.

ANVÄNDNING

- För våtutrymmen
- PVC väggmattor tjockare än 0,6mm som är trådsvetsbara
- För horisontell eller vertikal montering

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Anpassad för applicering med roller
- Lätt att applicera
- Minimalt stänk
- Innehåller inte APEO

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se MiljöAppen. Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryl dispersion			
Förpackning	**Artikelnummer**	**Förpackning**	**EAN-kod**	**Antal per pal**
	502870	10 liter rektangulär hink	7311980142325	40 st
Färg	Grå-vit			
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under +5°C eller över +30°C.			
Densitet	1450 kg/m³			
Viskositet	Ca. 45 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C			
Konsistens	Tixotropisk			

Torrhalt (volym)	72 %

APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	**Material**	
	Homogen PVC	3-5 m²/l
	Heterogen PVC	3-5 m²/l
Omgivande lufttemperatur	+18°C till +27°C, gäller både ytmaterial och lim.	
Relativ luftfuktighet	20-70%	
Underlagets temperatur	+18°C till +23°C	
Underlagets fukthalt	Under 85 % RF mätt enligt RBK. Se RBK.nu.	
Appliceringstid	0-15 min	

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn, har en adekvat styrka, permanent torr och dammfri innan AquaProff påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF. Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8–12 %.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Roller och pensel.

APPLICERING

Endast sugande underlag som betong, våtstarkt väggspackel, gipsskivor och spånskivor.

1. Sprid ut limmet jämnt på väggen med en roller. Påför inte limmet över större områden än montering av matta kan ske på inom 15–20 minuter, beroende på utrymmets temperatur och luftfuktighet. Montera materialet genast eller efter att ha väntat 5–10 minuter.
2. **Ytterhörn limmas med Casco Contact.**
3. Tryck noga med en ”Gnidde” för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Använd inte mer värme än vad som absolut behövs när beläggningen monteras, speciellt inte i hörn.
4. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

- Montera materialet i enlighet med tillverkarens instruktioner. På våtrumsskivor kan det underlätta att rolla upp limmet för att sedan använda en limspridare för att jämnt fördela limmet och säkerställa jämn torkning. Det minskar risken för blåsbildning. För porösa underlag ska väggarna alltid lämnas att torka i minst 4 dagar innan utrymmet används.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

OBS! starkt sugande underlag ska primas med AquaProff blandad med vatten 1:1

-

När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Använd handskar och skyddsglasögon. Var därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt spill undviks.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt eller Casco Brutal Wipes. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn

måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se