

PRODUKTBLAD

CascoProff Solid

Alkaliresistent golvlīm med låga egenemissioner.



PRODUKTBESEKRVNING

Golvlīm för direktlimning på betong med vct < 0,4 men även andra betong typer

ANVÄNDNING

- De flesta typer av PVC
- Vissa typer av linoleum
- Vissa typer av textil

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Alkaliresistent .
- Endast våtlimning.
- Lämplig vid golvvärme.
- Lämplig vid kontorsstolar.
- Lätt att tvätta bort.
- Med vissa typer av linoleum eller textil kan RF vara upp till 90% RF.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av etylen och vinyl acetat dispersion
Förpackning	10 L Hink
Färg	Vit
Hållbarhet	Minst 1 år i oöppnad förpackning. Lagras vid lägst +10°C .
Lagringsförhållanden	Ska lagras mellan +10°C och +30°C.
Densitet	Ca. 1300 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk
Torrhalt (volym)	Ca. 75 %
Viskositet	Ca. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 L / 3-6 m ²	
Omgivande lufttemperatur	+18°C to +27°C gäller både underlag och material och 20–70% RF i luften. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4d) för optimalt resultat.	
Relativ luftfuktighet	20–70% RF	
Monteringstid	Våtlimning ca. 0–30 minuter	
Åtgångstabell	Absorberande underlag:	Ej absorberande underlag:
	Homogen PVC 4-5 m ² /L	Homogen PVC 5-6 m ² /L
	Heterogen PVC 4-5 m ² /L	Heterogen I 5-6 m ² /L
	Textil 3-4m ² /l	Textil 3-4m ² /l
	Linoleum 3-3,5 m ² /l	Linoleum 3-3,5 m ² /l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Verktyg

Tandad limspade Casco hårdmetall 6108, 6118 eller 6121

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 45 minuter. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvvajämning på minst 10 mm. Linoleum skall alltid installeras i vått lim För linoleum med skiktjocklek över 2,5mm rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoProff Solid påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur +18 °C - +27 °C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25 % - 70 % RF. Maximal RF i betong ska inte överstiga 85% RF mätt enligt RBK. Se RBK.nu. För vissa typer av linoleum och textil kan RF i underlaget vara 90% RF.

ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoProff Solid med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning med limmet

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 5 mm tjockt lager. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Brutal Wipes eller Casco Lim tvätt.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information. Använd handskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. För ytterligare information se säkerdatablad

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoProff Solid

April 2020, Version 02.01
020512030110000008

CascoProffSolid-sv-SECASCO-(04-2020)-2-1.pdf