

PRODUKTBLAD

Casco® Glutolin Special

Pulverbaserat tapetlim, PVAC-förstärkt för tapeter med pappers eller nonwovenbaksida. För tunga tapeter med känsligt tryck.

PRODUKTBESKRIVNING

Pulverbaserat tapetlim, PVAC-förstärkt för tapeter med pappers eller nonwovenbaksida. För tunga tapeter med känsligt tryck eller flerskikts papperstapeter. Mycket hög vidhäftning och lätt att blanda. Endast för torra utrymmen.

ANVÄNDNING

- Vinyltapeter med pappers eller nonwoven baksida
- För tunga tapeter med känsligt tryck.
- För flerskiktstapeter

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättblandat
- Bättre vidhäftning än normala tapetlimmer
- Kraftigt klibb

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Methylcellulosa med polyvinylacetat (PVAC)
Förpackning	200 gr
Färg	Vitt pulver (blandad med vatten transparent)
Hållbarhet	60 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt
Densitet	Ca 500 kg/m ³
Blandningsförhållande	Förlimning – 200 gram av pulver till 8 liter av rent kallt vatten Tapetsering – 200 gram av pulver till 5 liter av rent kallt vatten
Förbrukning	Förlimning – 200 gram av pulver till 8 liter av vatten räcker till ca 70 m ² Tapetsering – 200 gram av pulver till 5 liter av vatten räcker till ca 30 m ²
Omgivande lufttemperatur	Ej under +18 °C – gäller både tapet och underlag
Relativ luftfuktighet	30-70 % RF i luften
Öppentid	5–20 minuter. Beroende på limmängd, underlagets absorbering samt temperatur och luftfuktighet.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser

Beroende på underlag följ nedanstående rekommendationer. Följ också tapetmaterialfabrikantens anvisningar.

För tapetsering på

- Betong, lättbetong m.m.: Behöver bredspacklas före tapetsering. Se "Spackling".
- Starkt absorberande underlag behöver förlimmas före tapetsering (blanda 1 delar lim med 40 delar vatten), för att förhindra dålig vidhäftning och blåsbildning under tapeten. Förlimning bör ske 1 dygn före tapetsering.
- Gipsskivor, spånskivor och liknande behöver inte bredspacklas. Spackla endast skarvar, skador och hål.

Målade ytor

Tvättas med 5 %-ig amminiaklösning/målarglans och sköljes noga. Slipa sedan av ytan lätt. Torka bort slipdammet med en fuktig trasa. Spackla endast ojämnheter, skador och hål.

Tapet på tapet

Det är möjligt att tapetsera på gamla tapeter om det är mindre än 5 lager gammal tapet. Kontrollera att det gamla lagren sitter ordentligt och inte har släpp från underliggande lager. Om det underlaget är glasfiberväv rekommenderas bredspackling (se spackling) om det är sjögrästapeter rekommenderas nedrivning (se nedrivning).

Nedrivning av tapet

Vinyltapeter och tapeter med glasfiberbaksida kan med fördel rivas ner med en spjälkning av tapeten helt från underlaget, Spackla sedan skador och hål. För övriga tapeter används Casco Remover, för att sedan skrapas ner. Applicera Casco Remover med roller eller svamp över hela ytan. Låt verka i ca 30 minuter. Skrapa ner det fuktiga tapeten med en stålspackel.

Spackling

- Avlägsna allt löst från underlaget.
- Se till att underlaget torrt och dammfritt.
- Laga skador, skarvar och hål. Slipa efter spacklet har torkat.
- Kontrollera om det finns stora ojämnheter som bör bredspacklas ut.
- Vid tapet på tapet se till att de gamla skarvarna slipas och spacklas.
- Stora skador och hål på betong lagas med fördel med ett pulvetbaserat spackel.
- Ojämna ytor behöver ofta spacklas 2 gånger.
- Hela skivmaterial behöver inte bredspacklas.
- Rengör underlaget med en borste eller trasa.
- Spacklade ytor förlimmas före tapetsering (blanda 1 delar lim med 40 delar vatten), för att förhindra dålig vidhäftning och blåsbildning under tapeten. Förlimning bör ske 1 dygn före tapetsering.

Vid bredspackling håll spackelspade i ca 30° vinkel till underlaget. Applicera spacklet med lätt tryck och med en svepande rörelse.

Se lista på rekommenderade spackel.

Tapetsering

Första våden

Kontrollera att alla tapetrullarna har samma tillverkningsnummer/färgbad. Kapa upp våder och lägg till för eventuellt mönsterpassning.

Starta från ett fönster och försök avsluta i det mörkaste hörnet i rummet. På det sättet faller ljuset så att skarvarna syns minst när ljuset faller mot väggen. Kontrollera vad som är upp eller ned på våden. Sätt alla våder i samma riktning.

För att se till att tapetvåderna sitter rakt på väggen använd ett vattenpass och rita ett blyertsstreck ca 1 cm utanför våden, så att våden hänger rakt och du ser strecket. Om du startar i ett hörn rita ett lodstreck efter hörnet så att du får ett överlapp i hörnet. Casco® Glutolin Special suger fast snabbt i underlaget så det är svårt att glida in våden i rätt position. Lätta på våden och mätta om.

För de flesta tapettyper så limma direkt på väggen (se tapetinstruktioner) Om det ska limmas på tapeten så bör det svälla 5-30 minuter. Vid limning limma från golv till tak och någon centimeter bortom strecket. Börja nedifrån och arbeta dig uppåt.

Se till att gnida bort alla blåsor under tapeten med en tapetgnidde eller tapetborste.

Tvätta bort limrester på tapeten omedelbart. Byt till rent kallt vatten regelbundet.

Andra våden

Kontrollera om tapeten ska sättas kan i kant eller med ett överlapp. Eftersom första våden nu hänger rakt så kan du fortsätta på samma sätt med andra våden. Se till att eventuellt mönster i tapeten passar in.

Lämpliga spackel

Mindre skador och hål: MultiFill (max 10 mm), CascoSpack Universal (max 4 mm) eller CascoSpack S (max 2 mm)

Stora hål: OneFill Premium (upp till 50 mm)

Skivskarvar: GipsplateFiller, MultiFill eller CascoSpack Universal

Bredspackling: CascoSpack Universal eller WallFiller

För stora skador och hål på betong: HusFix eller HusFix Rapid

RENGÖRING AV VERKTYG

Iaktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.

Produktblad

Casco® Glutolin Special
Juni 2020, Version 02.01
020513040000000005

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Glutolin Special
Juni 2020, Version 02.01
020513040000000005

CascoGlutolinSpecial-sv-SECASCO-(06-2020)-2-1.pdf