

PRODUKTBLAD

Casco[®] RenoRapid

UNIVERSAL LAGNINGSMASSA

PRODUKTBESKRIVNING

Snabbhärdande cementbaserat lagningsspackel för reparation och spackling av golv och vägg. Fallbyggnad och lagning av trappor i skiktjocklek upp till 10 mm (med tillsatt sand 30 mm).

ANVÄNDNING

Används inomhus och utomhus på golv och vägg och på cementbaserade underlag i våtutrymmen, bassänger, terrasser, skolor, kontor, sjukhus. Lämplig på golvvärme och fallbyggnad.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lagningar och utjämning av golv och vägg
- Inomhus och utomhus
- Våta och torra utrymmen
- Snabbhärdande
- Lämplig till golvvärme
- Fallbyggnad

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EN 13813: CT-C16-F4

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Cementbaserad
Förpackning	25 kg säck
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning. Öppnad förpackning förslutes omedelbart.
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt.
Densitet	Ca 1,62 kg/L torrt pulver

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	25 kg pulver med ca 3,75 L rent kallt vatten
Förbrukning	1,6 kg / m ² / mm
Skiktjocklek	▪ 1-10 mm ▪ 10-30 mm lokalt blandat med sand
Underlagets temperatur	Gäller både produkt och underlag +5 °C, bäst resultat mellan +15 °C – +20 °C
Brukstid	Ca 15 minuter vid +20 °C

- Gångbar efter ca 45 minuter.
- Beläggningbar
 - Med keramiska plattor tjocklek <10 mm – efter 2 timmar
 - Med keramiska plattor tjocklek <30 mm 24 timmar,
 - Golvmattor – efter 24 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se MiljöAppen. Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggsvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Casco® RenoRapid är lämplig till underlag av:

- Betong
- Lättbetong
- Cementbaserade spackelmassor
- Golvspånskivor
- Gipskivor
- Gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo
- Golvvärme

PRIMING

- För priming använd lämplig Casco primer. Icke absorberande underlag primas med Casco Superprimer. För ytterligare information se produktinformation på primer,

Krav på Underlag

- Tillräcklig styrka, bärlighet, dimensionell stabilitet och permanent torrt.
- Fritt från lager som minskar vidhäftning, som damm, smuts, oljor, fetter, vax eller lösa partiklar.
- Separationslager, sintrade lager och andra liknande föreningar bör avlägsnas genom slipning, borstning, blästring, fräsning eller grundlig rengöring.
- Gamla, lösa och svaga avjämningslager ska avlägsnas mekaniskt.
- När golvmattan installeras får den underliggande konstruktionens RF inte överskrida 85 % RF.
- Gamla limrester ska avlägsnas mekaniskt och så grundligt som möjligt
- Gamla golv, som keramiska plattor, ska rengöras väl och slipas.
- OSB-skivor skall slipas ordentligt.
- Rum som inte har en källare under sig måste förseglas med avseende på uppåttstigande fukt i enlighet med gällande standard.
- Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer måste följas
-

BLANDNING

- Till 1–10 mm: 25 kg av Casco® RenoRapid / ca 3,75 liter rent kallt vatten
- Till 10–30 mm: 25 kg av Casco® RenoRapid/ ca 4,75 liter rent kallt vatten/ 16 kg (10 l) av sand ϕ 0–3 mm
- Till vidhäftningsslamma : 25 kg av Casco® RenoRapid/ ca 6 liter rent kallt vatten/ 2 liter av Casco primer. Blanda till en homogen massa i minst 3 minuter med en visp ca 600 varv/min.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Casco® RenoRapid är lämplig för:

- Golv och vägg inomhus och utomhus
- Finspackling, lagningar
- Fallbyggnad
- Lagningsbruk av trappor
- Lagningsbruk till hål och skador
- Torra och våta utrymmen
- Golvvärme
- Skall alltid beläggas

För spackling och lagningar utomhus gör en vidhäftningsslamma som primer. Kan appliceras på fuktiga men ej våta underlag.

Använd en ren hink. Häll Casco® RenoRapid i rent kallt vatten och blanda med en visp (ca 600 varv/min) till en homogen massa i 3 minuter. Sprid ut massan med en spackelspade. Ytan kan bearbetas med en fuktig svamp eller en filtbräda. Lämplig arbetstemperatur är i mellan +10 °C - +20 °C, ej under +5 °C gäller både för Casco® RenoRapid och underlag. Undvik direkt solbelysning på under härdning. Vid tjocka lager, skydda vertikala element med isolerande remsa.

Ska ett andra lager av avjämningsmassa appliceras ska det första lagret avslipats och primas med Casco primer (1:1) när det torkat. Den sammanlagda lagertjockleken får inte överskrida den angivna maximala lagertjockleken för den använda avjämningsmassan. Det andra lagret får inte vara tjockare än det första. Förbered underlaget med att laga stora skador, springor och hål. Vattenrör ska skyddas så att inte avjämningsmassa får direktkontakt med metall. Skydda Casco® RenoRapid från solljus och drag under härdning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör i kallt vatten innan Casco® RenoRapid har härdat.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® RenoRapid
Januari 2022, Version 01.01
020815030010000134

CascoRenoRapid-sv-SECASCO-(01-2022)-1-1.pdf